

УВАГА! ОПІПОРУЄТЬСЯ АНО!

**Інструкція з використанням**  
необхідно очистити поверхню, яку потрібно покривати, відшліфувати її до стану, який дозволяє деревині. Вологість деревини не має перевищувати 12%. Оптимальна температура для проведення робіт становить 10-25°C, а вологість від 40% до 75%. Не використовуйте матеріал, який піддається сильному сонячному світлу, а також

Для досягнення оптимального захисту від УФ-випромінювання покриття наносити в 2 шари, а товщина прозорого шару становити не менше 120мкм. Для підвищення захисту та терміну експлуатації деревини AQUALASUR PRO слід застосовувати в поєднанні з Aqua Primer. В якості фінішного покриття використовуйте кольорові системи для підвищення стійкості до дії УФ-випромінювання.

**Очистка інструментів:** водою, відразу після завершення робіт.  
**Умови та термін зберігання:** 12 місяців з дати виробництва в закритій тарі при температурі від +10°C до +25°C. Не допускати замерзання продукту.

**Виробник:** ТОВ «Компанія СОФІ»,  
вул. Червоноткацька, 44, м. Київ, 02094.  
Тел.: +38 (044) 573-22-14

**Країна виробництва:** Україна.  
**Країна походження сировини:** Німеччина.

Ту у 20.3-36346548-004:2019

**Маса нетто:**  
2.55 kg (кг) ±1%  
**Об'єм:** 2,5 L (л)



**Дата виготовлення:**