



Транспортный антисептик

ECOSEPT - PRO-TRANS

НАЗНАЧЕНИЕ:

ECOSEPT PRO-TRANS - представляет собой концентрат действующих веществ на водной основе с широким спектром биологической активности. Препарат предназначен для защиты пиломатериалов различных пород естественной влажности или влажности выше транспортной на срок до 8 месяцев. Защищает древесину от действия плесневых, дереворазрушающих, деревоокрашивающих грибов (СИНЕВЫ), насекомых, водорослей при атмосферной сушке, хранении и транспортировке в открытых или закрытых вагонах, контейнерах, палубах или трюмах судов и других видов транспорта. Обработка пиломатериалов антисептиком не приводит к изменению естественного цвета, запаха и других физических свойств древесины. Обработка антисептиком не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске древесины. Не обладает токсическим действием по отношению к персоналу. Полностью деструктурируется и разлагается по истечении срока действия. Препарат ECOSEPT PRO-TRANS может быть использован для обработки деревянной тары, используемой при транспортировке и хранении пищевых продуктов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для обработки древесины необходимо развести препарат водой от 1:15 до 1:30

Таб.1. Соотношение компонентов при приготовлении рабочих растворов антисептика

ECOSEPT PRO-TRANS кг.	Кол-во воды, л	Концентрация %
30	970	3
40	960	4
50	950	5
60	940	6
70	930	7

При повышенной атмосферной влажности и эксплуатации древесины в неблагоприятных условиях концентрацию препарата и время обработки нужно увеличивать. Обработка древесины может осуществляться.

1. Погружением транспортных пакетов древесины в раствор (окунание).
2. Нанесением на поверхность древесины с помощью кисти, валика, распылителя.

Рекомендуемые концентрации рабочего раствора препарата и время нанесения, в зависимости от способа обработки пиломатериала, приведены в таблице 2.

№	Способ обработки пиломатериала	Концентрация рабочего раствора	Время обработки - выдержки
1.	Погружение в раствор	3-5 масс. %	30-60 секунд - пакет на прокладках 3-10 минут - плотный пакет без прокладок
2.	Нанесение на поверхность	5-7 масс. %	По мере образования равномерного влажного слоя на поверхности пиломатериала.

При антисептировании пиломатериала методом погружения рекомендуется использовать металлические ванны из черного металла, бетонные, деревянные или пластиковые емкости. Время выдержки пакетов на прокладках до 1 мин. В плотных пакетах время выдержки до полного смачивания пакета может составить до 10 минут (определяется опытным путем при проведении работ).

Обработку методом опрыскивания производят путем пропускания пиломатериала через камеру с разбрызгивающим устройством, (рекомендации по данным устройствам можно получить у поставщика), либо используют краскопульт. Обработку пиломатериала проводят таким образом, чтобы равномерно смачивались поверхности со всех сторон. Расход препарата зависит от природы обрабатываемой поверхности и составляет от 100 - 150 г/м² или от 0,3 - 0,8 кг. концентрата на кубометр древесины (в зависимости от сечения пиломатериалов).

Свежеобработанная древесина должна быть защищена от дождя до полного высыхания и фиксации действующих веществ, в дальнейшем антисептик устойчив к вымыванию. В случае, обработки пиломатериала, пораженного деревоокрашивающими, дереворазрушающими грибами и плесенью, перед процедурой антисептирования рекомендуется обработать пораженную часть пиломатериала отбеливателем для древесины ECOSEPT 500, для восстановления естественного цвета и обеззараживания древесины.

РАСХОД:

Расход рабочего раствора 100-250 г/м².

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При работе с препаратом использовать индивидуальные средства защиты; очки, перчатки. При попадании раствора на кожу или в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Беречь от детей. Хранить в плотно закрытой таре производителя в сухом прохладном месте. Многократное переохлаждение препарата не приводит к ухудшению его эксплуатационных свойства. Препарат пожаровзрывобезопасен.

СОСТАВ:

Соли органических и неорганических кислот и оснований, ПАВ, вода.