

## Arova Rustica

## 10001 ff


Бейц на базі розчинника для листяних порід з виділенням пір для додання рустикального ефекту для промислового та комерційного використання

### ОПИС ПРОДУКТУ

#### Загальна інформація

Готовий до застосування бейц на основі розчинника, виготовлений на основі мікронізованих пігментів в комбінації зі спеціальними світлостійкими барвниками для підкреслення пір, створення рустикального ефекту; не надає деревині шорсткості, має дуже гарну світлостійкість. Продукт без ароматичних розчинників і важких металів.


#### Сфера використання



- Продукт підходить для поверхонь меблів та інтер'єру в областях застосування II - IV згідно ÖNORM A 1610-12 в залежності від використовуваного меблевого лаку.
- Для тонування відкрито - пористих твердих порід деревини, для досягнення картини морення з сильно підкресленими порами і рустикальних ефектів.
- Поверхні, оброблені Arova Rustica 10001 ff можуть покриватися лаками на основі розчинників, а також на водній основі.

### ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

#### Вказівки щодо застосування



- Будь ласка, ретельно перемішайте продукт перед використанням і під час обробки
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче + 15°C.
- Слід забезпечити рівномірне нанесення бейца!
- Також нанесення бейца можливо за допомогою установок низького тиску Airmix або Airless. Також можливе нанесення пензлем або губкою на великих поверхнях.
- Arova Rustica 10001 ff також дуже підходить для обробки на травильних машинах (каучуковий ролик) з щілинними розподільними щітками.
- Наносити рівномірно і з надлишком, так, щоб поверхні виглядали злегка вологими. Після короткого часу реакції видалить надлишок безворсовим травильним папером вздовж напрямку деревних волокон.
- Продукт повинен бути розподілений.

04-19 (замінює 10-18) ZKL 1010

b.w.

**ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz**

**Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)**

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.





**ТОВ «Лівінг Вуд Україна»**

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)

- Залишки продукту з пістолета-розпилювача, або забрудненого деревним пилом не можна переливати в оригінальну тару.
- Породи з низьким поглинанням вимагають меншого нанесення, ніж породи деревини з більшою швидкістю поглинання.
- Деякі породи деревини, такі як дуб, містять фарбувальні водорозчинні компоненти, які активізуються після обробки деревини меблевими лаками на водній основі. Для запобігання зміни кольору або появи плям рекомендується попереднє ґрунтування ADLER PUR-Primer 25291 для деревини багатую фарбувальними компонентами.
- Дотримуйтесь "Робочої інструкції з нанесення бейців для деревини".
- Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.


**Технологія нанесення**



Процес нанесення	Пістолет з верхнім бачком
Розпилювальна дюза (Ø мм)	1,5
Тиск розпилення (бар)	15 - 20
Витрата (г/м²)	близько 40 - 50
Покривність на шар (м²/л) 1)	близько 8
1) Покривність з урахуванням розчинника і втрати на розпорошення	

Форма і властивості основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

**Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)**



Наступний шар на основі розчинників	приблизно через 30 хвилин
Наступний шар лаком на водній основі	через 2 години

При необхідності можлива форсована сушка.

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

**Очищення робочого інструменту**



ADLER Waschverdünnung 80077 або ADLER Nitroverdünnung 80001

**ОСНОВА**

**Тип основи**

Грубо і дрібнопориста листяна деревина, така як дуб, ясен, горіх, червоне дерево і т.д.

**Характеристики основи**

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, не містити жиру, воску і деревного пилу.

**Підготовка основи**

Шліфування зернистістю 150 - 180.

Ретельно видалити шліфувальний пил, особливо з пор дерева.

Використання стертої шліфувальної шкурки і нерівномірне шліфування можуть привести до плямистості на поверхні.

Змочування деревини водою перед нанесенням на неї бейца не потрібно.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

## СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

## Покриття бейцем

1 x Arova Rustica 10001 ff



Для досягнення ефекту бейц необхідно втерти.

## Наступний шар

Arova Rustica можна застосовувати як з меблевими лаками на водній основі, так і на основі розчинників. Для світлих відтінків бейца рекомендується використовувати світлостійкі лаки, наприклад, ADLER Legnopur 26211 або ADLER Aqua-Resist 30460 ff. При лакуванні несвітлостійкими лаками слід враховувати, що в результаті колір може вийти злегка жовтуватим; згодом цей ефект буде посилюватися.

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

## Упаковка

0,9 л; 4 л

## Відтінки кольору / ступінь глянцю



Лігурія	10001
Наварра	10002
Абруццо	10003
Ломбардія	10004
Каталонія	10005
Кастилія	10006
Андалусія	10007
Калабрія	10008
Апулія	10009
Галіція	10010
Тоскана	10011
П'ємонт	10012
Умбрія	10013

Всі кольори можна змішувати один з одним і, при необхідності, освітлювати за допомогою ADLER Konzentrationsregler 90315.

**Перед початком роботи з бейцем слід нанести пробне покриття на ділянку деревини, щоб оцінити, який в результаті вийде колір. Для кращого результату слід використовувати бейц з однієї партії.**

Цей технічний опис поширюється на всі відтінки Arova Rustica 10001 ff і 1010 і номери відтінків.

## Додаткові продукти

ADLER Nitroverdünnung	80001
ADLER Waschverdünnung	80077
ADLER PUR-Primer	25291
ADLER Legnopur	26211 ff
ADLER Aqua-Resist	30460 ff



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

## ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

## Термін зберігання / умови зберігання

Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.  
У прохолодному, захищеному від замерзання місці.



## Дані щодо безпеки



Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.

Уникайте вдихання парів лаку при розпилуванні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2 / P2 - EN 141 / EN 143).



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)