


Arova Spritzbeize**10901 ff**


Бейц на базі розчинника для листяних порід з ефектом підкреслення пір для промислового та комерційного застосування

ОПИС ПРОДУКТУ**Загальна інформація**

Готовий до застосування бейц на основі розчинника, що підкреслює пори; швидке висихання, висока світлостійкість, завдяки пігментам і спеціальним барвникам, не надає деревині шорсткості. Продукт без ароматичних розчинників і важких металів.

Сфера використання

- Продукт підходить для поверхонь меблів та інтер'єру в областях застосування II - IV згідно ÖNORM A 1610-12 в залежності від використовуваного меблевого лаку.
- Для тонування відкритопористих твердих порід деревини, для досягнення картини морення з підкресленими порами.
- Поверхні, оброблені Arova Spritzbeize 10901 ff, можуть покриватися лаками на основі розчинників, а також на водній основі.
- Застосування в комбінації з відповідною фінішною лакофарбовою системою.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ**Вказівки щодо застосування**

- Будь ласка, ретельно перемішайте продукт перед використанням і під час обробки
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче + 15°C.
- Слід забезпечити рівномірне нанесення бейца!
- Також нанесення бейца можливо за допомогою установок низького тиску Airmix або Airless.
- Залишки продукту з пістолета-розпилювача, або загязненого деревним пилом не можна переливати в оригінальну тару.
- Наносити рівномірно і з невеликим надлишком, розпорошуючи так, щоб поверхні виглядали злегка вологими.

04-19 (замінює 03-09) ZKL 1014

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz**Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com**


Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingung gen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

**ТОВ «Лівінг Вуд Україна»**

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68


+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

- Бейц не можна розподіляти.
- Порооди з низьким поглинанням вимагають меншого нанесення, ніж породи деревини з більшою швидкістю поглинання.
- Деякі породи деревини, такі як дуб, містять фарбувальні водорозчинні компоненти, які активізуються після обробки деревини меблевими лаками на водній основі. Для запобігання зміни кольору або появи плям рекомендується попереднє ґрунтування ADLER PUR-Primer 25291 для деревини багатого фарбувальними компонентами.
- Дотримуйтесь "Робочої інструкції з нанесення бейців для деревини".
- Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

Технологія нанесення

Процес нанесення	Пістолет з верхнім бачком
Розпилювальна дюза (Ø мм)	1,5
Тиск розпилення (бар)	1,5 - 2,5
Витрата (г/м²)	близько 40 - 50
Покривність на шар (м²/л) 1)	близько 8
1) Покривність з урахуванням розчинника і втрати на розпорошення	

Форма і властивості основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)

Наступний шар на основі розчинників	приблизно через 15 хвилин
Наступний шар лаком на водній основі	через 1 год

При необхідності можлива форсована сушка.

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

Очищення робочого інструменту

3 ADLER Waschverdünnung 80077 або ADLER Nitroverdünnung 80001.

ОСНОВА**Тип основи**

Грубо і дрібнопориста листяна деревина, така як дуб, ясен, горіх, червоне дерево і т.д.

Характеристики основи

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, не містити жиру, воску і деревного пилу.

Підготовка основи

Шліфування зернистістю 150 - 180.

Ретельно видалити шліфувальний пил, особливо з пор дерева.

Змочування деревини водою перед нанесенням на неї бейца не потрібно.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Покриття бейцем	Arova Spritzbeize 10901 ff
Наступний шар	Arova Spritzbeize 10901 ff можна застосовувати як з меблевими лаками на водній основі, так і на основі розчинників. Для світлих відтінків бейца рекомендується використовувати світлостійкі лаки, наприклад, ADLER Legnopur 26211 або ADLER Aqua-Resist 30460 ff. При лакуванні несвітлостійкими лаками слід враховувати, що в результаті колір може вийти злегка жовтуватим; згодом цей ефект буде посилюватися.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	0,9 л; 4 л	
Відтінки кольору / ступінь глянцю 	Білий	10901
	Конопляний	10902
	Олива	10903
	Очерет	10904
	Палісандр	10905
	Мед	10906
	Рустикальний	10907
	Коньяк	10908
	Марон	10909
	Махагоні коричневий	10910
	Тютюн	10911
	Махагоні червоний	10912
	Чорний	10913
	Всі кольори можна змішувати один з одним і, при необхідності, освітлювати за допомогою ADLER Konzentrationsregler 90318.	

Перед початком роботи з бейцем слід нанести пробне покриття на ділянку деревини, щоб оцінити, який в результаті вийде колір. Для кращого результату слід використовувати бейц з однієї партії.

Цей технічний опис поширюється на всі відтінки Arova Spritzbeize 10901 ff і 1014 і номери відтінків.

Додаткові продукти	ADLER Nitroverdünnung	80001
	ADLER Waschverdünnung	80077
	ADLER PUR-Primer	25291
	ADLER Legnopur	26211 ff
	ADLER Aqua-Resist	30460 ff

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання	Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці. У прохолодному, захищеному від замерзання місці.
--------------------------------------	---



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Дані щодо безпеки



Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою **www.adler-lacke.com**.

Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.

Уникайте вдихання парів лаку при розпилюванні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2 / P2 - EN 141 / EN 143).



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com