

Aquawood Protor-Finish L

5130 ff

2-компонентный бесцветный лак на водной основе для входных дверей для промышленных и профессиональных системных покрытий. Используется в сочетании с Aquawood Protor-Base.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Водоразбавляемый, не склонный к пожелтению, бесцветный 2-компонентный покрывной лак, стойкий к атмосферным воздействиям и УФ, устойчивый к царапинам, к механическим и химическим воздействиям, входит в состав системы покрытий для наружных дверей Aquawood Protor.


Особые свойства, стандарты на методы испытаний

Французский регламент DEVL1104875A по маркировке продукции для нанесения лакокрасочных покрытий в строительстве, в зависимости от выделения летучих вредных веществ: A+.



Сфера применения

Наружные двери из высококачественных сортов древесины.



Применение

Указания по применению


Продукт перед использованием следует размешать.



Температуре продукта, объекта и окружающей среды не ниже 15°C

Соблюдайте "Инструкции по применению лака для точных и ограниченно точных деревянных изделий", включая стандарты и нормативы для производства окон.

Количество добавления



100 частей Aquawood Protor Finish L 5130 ff
7 частей ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

Aquawood Protor Finish L можно использовать в сочетании с отвердителем в указанных пропорциях. Несоблюдение пропорций может привести к дефектам лакокрасочного покрытия.

Тщательно перемешайте отвердитель ADLER Aqua-PUR-Härter.

После добавления отвердителя подождите 10 минут, чтобы вышли пузырьки воздуха.


Жизнеспособность

1 час



ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия
Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

Техника покрытия

Способ нанесения	Безвоздушное распыление	Воздушное распыление	Пистолет-распылитель
Форсунка (ø мм)	0,28-0,33	0.28-0,33	2.2
Форсунка (ø дюйм)	0,011-0,013	0,011-0.013	
Давление распыления (бар)	80-100	80-100	3-4
Воздух на распыление (бар)	-	1-2	-
Разбавление		Вода	
Добавление разбавителя в %	-	-	10
Толщина наносимого слоя (мкм)	Для дерева примерно 250 мкм		

Время высыхания (при 23 °С, отн. влажн. возд. 50%)

Высыхание "от пыли"	около 30 мин
Высыхание до исчезновения отлипа	около 5 ч
Полное высыхание	около 12 ч

Приведенные цифры являются ориентировочными. Время высыхания зависит от вида древесины, толщины наносимого слоя, температуры, вентиляции и относительной влажности воздуха.

Избегать попадания прямых солнечных лучей во избежание слишком быстрого высыхания.

Очистка рабочего инструмента

Очистить водой сразу после использования.

Высохшие остатки лака удалить с помощью ADLER Aqua-Cleaner 80080 или ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

Основание

Тип основания	Лиственные и хвойные породы древесины.
Состояние основания	Основание должно быть сухим, чистым, способным к нагрузке, очищенным от жиров, мастик и древесной пыли.
Содержание влаги	В конструктивных элементах постоянного размера: 13% ± 2%

Система покрытий

Пропитка	<p>Хвойные породы:</p> <p>1 x Aquawood TIG E 57701 ff цветной или пропитка 1 x Pullex Aqua-Imprägnierung W30 51373 тонирующая</p> <p>Лиственные породы:</p> <p>1 x ADLER Spritzbeize 10901 ff нанесите достаточное количество морилки и оставьте сохнуть на 1 час перед нанесением грунтовки. Избегайте светлых тонов. Хорошо зарекомендовала себя морилка коньячного оттенка.</p> <p>Следуйте предписаниям, приведенным в техническом описании данного продукта.</p>
Грунтовка	2 x Aquawood Protor-Base 43732 ff

Следуйте предписаниям, приведенным в техническом описании данного продукта.

Промежуточная шлифовка



Шлифовка шкуркой зернистостью 220-240

Финишное покрытие

1 x Aquawood Protor-Finish L 5130 ff

Уход и обновление покрытия

Уход

Срок службы зависит от многих факторов. В первую очередь от воздействий окружающей среды, механических нагрузок и выбранного оттенка.

Чтобы изделие дольше служило, необходим своевременный уход. Поэтому рекомендуется ежегодное обслуживание.

Чистка с помощью ADLER Door-Cleaner 51699 и использование средства по уходу ADLER Door-Finish 51700 из комплекта по уходу за дверями ADLER Haustürenpflegeset 51709, которые позволяет устранить мелкие повреждения.

Следуйте предписаниям, приведенным в техническом описании данного продукта.

Следуйте предписаниям, приведенным в техническом описании данного продукта.

Обновление покрытия

Для обновления применяется Pullex Renovier-Grund 50236 ff и Pullex Fenster-Lasur 50413.

Следуйте предписаниям, приведенным в техническом описании данного продукта.

Примечания по заказу

Упаковка

2,2 кг, 8 кг

Оттенки / степени блеска

Стандартные оттенки:

Каштан	51300001
Лиственница	51300002
F 008	51300003
Натуральный темный	51300004
Коньяк	51300005

Другие оттенки можно получить, используя систему смешивания цветов ADLER Farbmischsystem promix.

Базовое покрытие:

Aquawood Protor-Finish L W40	43734
------------------------------	-------


Вспомогательные продукты

- ADLER Aqua-PUR-Härter 82220
- ADLER Aqua-Cleaner 80080
- ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125
- Aquawood TIG E 57701 ff
- Pullex Aqua-Imprägnierung W30 51373
- ADLER Spritzbeize 10901 ff
- Aquawood Protor-Base 43732 ff
- ADLER Door-Cleaner 51699

-
- ADLER Door-Finish 51700
 - ADLER Haustürenpflegeset 51709
 - Pullex Renovier-Grund 50236 ff
 - Pullex Fenster-Lasur 50413 ff

Прочие указания

Срок годности / условия хранения



Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке не менее 1 года.

Хранить в месте, защищенном от влаги, попадания прямых солнечных лучей, мороза и высоких температур.

Технические данные

Содержание ЛОС
Согласно нормам ЕС предельно допустимое содержание для Aquawood Protor-Finish L (кат. A/d) составляет: 130 г/л. (2010). Aquawood Protor-Finish L содержит макс. 70 г/л летучих органических соединений.

Информация по безопасности



Соблюдать требования паспорта безопасности! Актуальная версия размещена на сайте www.adler-lacke.com.

Избегать вдыхания паров/распыленных частиц лака. Правильно использование респиратора (комбинированного фильтра A2/P2 – EN 141/EN 143) обеспечивает защиту от паров лака.

08-12 заменяет 06-12) ZKL 5130