

## ADLER Aqua-Isospeed Thix

31017

**Пигментированный кроющий наполнитель на водной основе, наносимый методом распыления, для мебели и внутренней отделки. Для промышленного и профессионального применения.**

### Описание продукта

**Общая информация** Пигментированный кроющий быстросохнущий наполнитель на водной основе, наносимый методом распыления. Характеризуется прекрасной износостойкостью, высокой заполняющей способностью и хорошей шлифуемостью (возможна как шлифовка вручную, так и машинная шлифовка). Для использования доступен одно- и двухкомпонентный наполнитель. Двухкомпонентный наполнитель обладает хорошими изолирующими свойствами от водорастворимых красящих компонентов древесины.

### Особые свойства, стандарты на методы испытаний



- Австрийский стандарт ÖNORM A 1605-12 (мебельные поверхности) Воздействие пламенем: 5-B (трудновоспламеняющиеся мебельные поверхности)
- Австрийский стандарт ÖNORM A 3800-1 (огнестойкость) в совокупности с трудновоспламеняющимся основанием и кроющим лаком: трудновоспламеняющийся (ранее B 1 согласно B 3800 -1), Q1, Tr 1
- Французское постановление DEVL1104875A по маркировке лакокрасочных изделий для строительной отрасли в зависимости от эмиссии летучих вредных веществ: A+

### Сфера применения



- Заполняющая грунтовка перед нанесением пигментированных лаковых покрытий, для мебели и внутренней отделки
- Отличная формоустойчивость при обработке вертикальных поверхностей, а также профилированных изделий и брусков
- Двухкомпонентный наполнитель обладает хорошими изолирующими свойствами от водорастворимых красящих компонентов древесины в случае, если кроющие покрытия наносятся вместе с пигментированным лаком на водной основе белого цвета и пастельных тонов.
- Двухкомпонентный наполнитель может наноситься прямо на МДФ-плиты хорошего качества.
- Для многослойных древесных плит в качестве грунтовочного покрытия рекомендуется использовать двухкомпонентный наполнитель.
- Для трудновоспламеняющихся покрытий

### Применение

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz  
Тел.: 0043/5242/6922-1 90, факс: 0043/5242/6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com


Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе / пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

## Указания по применению



- Перемешайте продукт перед применением.
- Температура продукта, объекта и помещения должна быть не ниже + 15° С.
- В зависимости от породы древесины и области ее произрастания, продукт может сильно изменяться на водорастворимых красящих компонентах древесины. Поэтому рекомендуется всегда осуществлять пробное нанесение на фрагменты древесины, чтобы иметь возможность оценить изолирующие свойства.
- Слишком маленькое количество нанесения и/или сильное разбавление ослабляют изолирующие свойства продукта!
- Для получения плотной поверхности необходимо наносить наполнитель два или три раза, при этом осуществляя промежуточную шлифовку.
- Если в качестве первого слоя для изоляции наносится двухкомпонентный ADLER AquaIsospeed Thix 3101 7, то для следующего слоя может использоваться как одно-, так и двухкомпонентный наполнитель. Если в качестве первого слоя наносится однокомпонентный наполнитель, то для следующего слоя также должен использоваться однокомпонентный продукт.
- Руководствуйтесь нашими "Инструкциями для лаков на водной основе".

## Пропорции компонентов в смесях



ADLER Aqua-Isospeed Thix 31017 может, по желанию, использоваться вместе с отвердителем. При этом следует придерживаться указанных пропорций. Несоответствие указанным пропорциям может привести к повреждению пленки.

- 100 весовых частей ADLER Aqua-Isospeed Thix 31017
- 5 весовых частей ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

или

- 15 объемных частей ADLER Aqua-Isospeed Thix 31017
- 1 объемная часть ADLER Aqua-PUR-Härter 82220


Введите отвердитель ADLER Aqua-PUR-Härter 82220 в наполнитель, тщательно перемешивая компоненты. Лучше делать это с помощью корзинной мельницы. Рекомендуется использовать двухкомпонентный распылитель.

## Жизнеспособность



3 часа при прибл. 20 °С; при более высоких температурах жизнеспособность сокращается.

## Техника нанесения



Метод нанесения	Airless	Airless с использованием воздуха (Airmix, Aircoat и т. д.)	Пистолет с верхним бачком
Распылительное сопло (ø мм)	0,28 - 0,33 с распылительным соплом	0,28 - 0,33	2,0
Давление распыления (бар)	100 - 120	100 - 120	3 - 4

Давление воздуха (бар)	-	1 - 2	-
Разведение	Вода		
Доля разбавителя в %	-	-	5
Вязкость (с.) 6 мм Чаша, 20°C	-	-	ок. 80
Количество наносимого продукта (г/м <sup>2</sup> )	ок. 150 - 250 на одно нанесение; общее количество наносимого продукта макс. 750		

**Время высыхания (при 23 °С, отн. влажн. возд. 50%)**



При нанесении сверху Aqua-Isospeed Thix 31017	мин. 3 ч.
При необходимости совершения манипуляций и укладывания в штабеля	одна ночь

Указанные цифры являются ориентировочными. Время высыхания зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности воздуха.

**Очистка рабочего инструмента**



Чистка водой сразу после использования.

Чистка водой или ADLER Aqua-Cleaner 80080 (разведенным с водой в соотношении 1:1) сразу после использования.

### Основание

**Тип основания**

Подходящая для обработки кроющим лаком цельная древесина и древесная стружка или древесноволокнистый материал, облицованный шпоном или покрытый грунтовочной пленкой.

**Состояние основания**

Основание должно быть сухим, чистым, прочным, не содержать жира, воска, силикона, смолы, быть очищенным от древесной пыли.

На МДФ-плиты хорошего качества и большой объемной массы (например, 19-мм плиты более 700 кг/м<sup>3</sup>) может непосредственно наноситься ADLER Aqua-Isospeed Thix 31017 с добавлением 5% отвердителя ADLER Aqua-PUR-Härter 82220 и без предварительной изоляции. Для плит с более низкими показателями, а также при использовании однокомпонентного ADLER AquaIsospeed Thix 31017 перед первым нанесением наполнителя необходимо провести изоляцию (например, с помощью ADLER Aqua-Soft CFB 30361 ff).

Для санитарно-гигиенических помещений рекомендуется использовать влагостойкие МДФ-плиты типа V100 в качестве основания и двухкомпонентный ADLER Aqua-Isospeed Thix 3101 7. Не рекомендуется использовать для горизонтальных поверхностей, на которые часто попадает вода, например, для столешниц под раковины.

**Подготовка**

- Древесина лиственных пород: шлифовка древесины с

<b>основания</b>	<p>зернистостью 150 – 180</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Древесина хвойных пород: шлифовка древесины с зернистостью 100 – 150</li> <li>• Древесные плиты, покрытые грунтовочной пленкой: шлифовка пленки с зернистостью 220</li> <li>• МДФ-плиты: чистка/гладкая шлифовка с зернистостью 180 – 220</li> <li>• При выполнении шлифовальных работ используйте пылевой фильтр P3.</li> </ul>
------------------	---

### Система покрытий

<b>Грунтовочный слой</b>	1 x ADLER Aqua-Isospeed Thix 31017
	Промежуточное высыхание 3 ч.

#### Промежуточная шлифовка



Легкая гладкая шлифовка с зернистостью 280.

Избегайте прошлифовки!

Для обеспечения хорошей межслойной адгезии промежуточную шлифовку необходимо осуществлять непосредственно перед следующим нанесением покрытия.

При выполнении шлифовальных работ используйте пылевой фильтр P2.

#### Промежуточный слой

1 - 2 x ADLER Aqua-Isospeed Thix 31017

Для того, чтобы последующий финишный слой оставался в хорошем состоянии после нанесения, а также для обеспечения оптимального действия изолирующих свойств двухкомпонентного наполнителя дайте нанесенному слою наполнителя высохнуть перед промежуточной шлифовкой в течение минимум 12 часов при комнатной температуре.

#### Промежуточная шлифовка



Промежуточная шлифовка: зернистость 320 - 360

Избегайте прошлифовки!

Для обеспечения хорошей межслойной адгезии промежуточную шлифовку необходимо осуществлять непосредственно перед следующим нанесением покрытия.

При выполнении шлифовальных работ используйте пылевой фильтр P2.

<b>Финишное покрытие</b>	1 x ADLER Pigmoscrl CFB желаемого оттенка 31105 ff
--------------------------	--

### Уход за покрытием

<b>Уход за покрытием</b>	<p>Чистить с помощью ADLER Clean Möbelreiniger 96490.</p> <p>Руководствуйтесь техническими описаниями продуктов.</p>
--------------------------	--

### Примечания по заказу

<b>Упаковка</b>	ADLER Aqua-Isospeed Thix 31017	5,6 кг	22 кг
	ADLER Aqua-PUR-Härter 82220	1 x 280 г	1 x 1,1 кг

---

**Оттенки/степени  
блеска** • Белый 31017

---

**Вспомогательные  
продукты** • ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

---

**Прочие указания**

**Срок  
годности/условия  
хранения** 9 месяцев в оригинальных закрытых контейнерах.  
Хранить в прохладном, защищенном от мороза месте



---

**Технические данные** Вязкость распыления | припл. 8.000 ± 500 сР (шпиндель Brookfield 4 / 20 об/мин. / 2 мин. / 20 °C)  
Вязкость перемешивания | припл. 7.000 ± 500 сР (шпиндель Brookfield 4 / 20 об/мин. / 2 мин. / 20 °C)

---

**Информация по  
безопасности** Руководствуйтесь паспортом безопасности! Актуальную версию паспорта безопасности можно найти на сайте [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

Избегайте вдыхания лаковых аэрозолей. Это возможно при правильном применении защитной маски (комбинированный фильтр A2/P2 – EN 141/EN 143).

---

05-12 (вместо 04-12) ZKL 3119