

Aquawood Protor-Base

43732 ff

Грунтовка для наружных дверей



Описание продукта

Разводимая в воде, бесцветная или белая грунтовка/промежуточное покрытие для системы покрытий наружных дверей Aquawood Protor.

Aquawood Protor-Base 43732 ff разработана для использования в качестве грунтовочного лака под финишное покрытие Aquawood Protor-Finish 43731 ff.

Особые свойства

Использовать в сочетании со вторым компонентом системы.

Отверждающие компоненты: алифатический полиизоцианат, легко вводится в смесь.

Сфера применения

Высококачественные двери; лессирующие и кроющие оттенки.

Способ нанесения

Распыление (Airless, Airmix) из заводской упаковки, 80–100 бар,
Добавочный воздух: прибл. 1,5 бар, баллон-распылитель (форсунка 1,8–2,2 мм, 3–4 бар) из заводской упаковки

Предварительная обработка Пропитка

Отшлифовать древесину шкуркой зернистостью 150.
Пропитка/цветовое решение в зависимости от основания и желаемого эффекта:

Кроющий для древесины хвойных пород:

Распылить 1 тонкий слой Aquawood TIG Белый 51253.
Внимание: При работе надевать респиратор с фильтром из активированного угля A2/P3. Время высыхания не менее 4 часа до грунтования Aquawood Protor Base Белый 43736.

Лессирующий для древесины хвойных пород:

Распылить 1 тонкий слой Aquawood TIG E цветной 57701 ff или пропитки Pullex Aqua-Imprägnierung W30 51373 гармонирующего цвета.

Внимание: При работе надевать респиратор с фильтром из активированного угля A2/P3

Время высыхания не менее 4 часа до грунтования

08-10

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

Aquawood Protor Base бесцветный 43732.

Кроющий для древесины лиственных пород:

Возможно грунтование сразу грунтовкой Aquawood Protor-Base Белый 43736 без предварительной пропитки.

Лессирующий для древесины лиственных пород:

Распылить 1 толстый слой смывки ADLER Spritzbeize 11001 ff (исключение: смывка для распыления Белый 10901) (сравн. Памятку)

Высыхание не менее 1 часа до грунтования Aquawood Protor Base бесцветный 43732

Глубокое грунтование/защита от проникновения воды/обеспечение адгезии с МДФ:

Настоятельно рекомендуем использовать влагоустойчивые МДФ-плиты высокого качества типа V100. В дальнейшем дополнительно потребуется предварительное грунтование ADLER 2K-Epoxi-Grund Белый 68316 на базе растворителя: Предварительно покрыть вырезы и канты неразбавленным составом, высыхание в течение ночи. Шлифование шкуркой зернистостью 240. Обильно опрыснуть всю поверхность. Для распыления разбавить прибл. 25 % разбавителя ADLER Epoxi-Spritzverdünnung 80364. Высыхание в течение ночи. Отшлифовать шкуркой зернистостью 240. Далее нанести 2 слоя грунтовки Aquawood Protor-Base Белый 43736 и 1 слой финишного покрытия Aquawood Protor-Finish.

Лессирующий для фанеры из древесины ценных пород, кроющий для заготовок из синтетических материалов:

Рекомендуется к нанесению после предварительного успешного испытания оригинального основания

Грунтование

2 слоя Aquawood Protor-Base 43732 ff соответствующего оттенка (см. пропитку) методом распыления, толщина влажного слоя 125–150 мкм, время промежуточного высыхания не менее 5 часов, отшлифовать шкуркой зернистостью 240.

Нанесение покровного слоя

Не раньше чем через 12 часов высыхания, максимальное время высыхания – 3 дня, после лёгкой шлифовки шкуркой зернистостью 240 нанести 1 кроющий слой финишного лакового покрытия Aquawood Protor-Finish 43731 (сравн. Памятку).

Нанесение лессирующих покрытий на древесину:

Финишное покрытие Aquawood-Protor Finish W40 или W45 гармонирующего оттенка (толщина влажного слоя: 250 мкм).

Нанесение кроющих покрытий на древесину:

Финишное покрытие Aquawood-Protor Finish W10 или W30 гармонирующего оттенка (толщина влажного слоя: 250 мкм).

Соотношение компонентов смеси

100 весовых или объёмных частей грунтовки Aquawood Protor-Base 43732
7 весовых или объёмных частей отвердителя ADLER Aqua-PUR 82220

Добавлять отвердитель ADLER Aqua-PUR-Härter в лаковый компонент системы, тщательно перемешивая смесь.

До использования смеси рекомендуется подождать прибл. 10 мин. для лучшего удаления газов.

Жизнеспособность

Прибл. 6 часов

Разведение

Вода; изначально готов для нанесения методом Airless

Время высыхания

(при температуре помещения 20 °C)

Высохший «от пыли»

прибл. через 30 минут

Не прилипает

прибл. через 5 часов

Просохший

прибл. через 12 часов

Температура применения и объекта

Не ниже + 10 °C.

Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют процесс высыхания. Избегать попадания прямых солнечных лучей (слишком быстрое подсыхание).

Рабочие инструменты

Чистка водой сразу после использования. Присохшие остатки краски удалить очистителем ADLER Aqua-Cleaner 80080 или смывкой ADLER Abbeizer 95125.

Укрывистость (за одно нанесение)

Расход при распылении Airless: Прибл. 130–180 г/м²

Емкость

2,2 кг, 8 кг

Хранение

В прохладном месте, беречь от мороза

Срок годности

1 год в невскрытой заводской упаковке.

Оттенки

Бесцветный 43732, Белый 43736

Особые указания

Соблюдать требования рабочих инструкций по нанесению покрытия на деревянные окна методом распыления и директив по строительству окон!

Данные по технике безопасности

Соблюдать требования паспорта безопасности грунтовки Aquawood Protor-Base 43732 ff и отвердителя ADLER Aqua-PUR-Härter 82220!