

ADLER Floor-Start		42110
		
Описание продукта	Водонепроницаемая однокомпонентная грунтовка на основе полиуретановой акрилатной дисперсии для древесины лиственных и хвойных пород, изолирует компоненты древесины, содержащие дубильные вещества. Создает небольшую шероховатость древесины и сокращает боковое склеивание полов из узких половиц.	
Сфера применения	Наносится на все древесные породы; особенно хорошо подходит для нанесения на древесину твёрдых пород, таких как дуб или ясень.	
Способ нанесения	Нанесение кистью – мягкая кисть для акриловых лаков Нанесение валиком – валик с коротким ворсом, напр., мохеровый или ворсистый валик	
Подготовка поверхности	Грунтовочное покрытие должно быть сухим и не содержать загрязнений (напр., масла, жира, воска). Если на поверхности имеются маленькие трещины и швы, то произвести шлифование древесины зернистостью 120, шпатлевать пол смесью, имеющей консистенцию шпатлёвки и состоящей из 1 части веса абразивной пыли и примерно 2 частей веса ADLER Floor-Fill 42109. Примерно через 1 час высыхания произвести повторное шлифование древесины зернистостью 120.	
Грунтовочное покрытие	ADLER Floor-Start 42110 в большом количестве. Не выливать ADLER Floor-Start 42110 на пол. Высыхание на протяжении примерно 2 часов. Не шлифовать. Использовать на крашенных полах по запросу!	
Кроющее покрытие	2 слоя ADLER Floor-Classic 42120 или 2 слоя ADLER Floor-Finish 42140. Легкое промежуточное шлифование шлифовальной бумагой зернистостью 240 или использованным наждачным кругом зернистостью 120. Абразивную пыль удалить влажной салфеткой.	
Разведение	Продукт готов к использованию и его нельзя разводить.	
Рабочая температура и температура объекта	Не ниже + 10 °C Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют процесс высыхания. Для безупречного высыхания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Во время обработки избегать попадания прямых солнечных лучей.	
Время высыхания (при комнатной температуре 20 °C)	Повторное лакирование примерно через 2 часа	
Очистка рабочего инструмента	Сразу после использования промыть водой. Засохшие остатки удалить посредством ADLER Abbeizer 95125.	
Расход (за одно нанесение)	8 – 10 м ² /л	
Размеры упаковок	1 л, 5 л	
Хранение	В прохладных, но незамерзающих помещениях	
Срок годности	1 год в оригинальной закрытой упаковке	
Указания по	Пожалуйста, соблюдайте данные Паспорта безопасности!	

07-09 (заменяет 07-07)

см. на обороте

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац,

Тел.: 0043/5242/6922-450, факс: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт индивидуально. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

безопасности	Также при нанесении малотоксичных продуктов соблюдайте обычные меры защиты
---------------------	--