

Lignovit Primo**5358**

Просочення на водній основі для деревини для промислового та комерційного використання

Система налаштована для нанесення з продуктами Lignovit

ОПИС ПРОДУКТУ

Номер продукту

5358000200

Загальна інформація

Безбарвне захисне просочення для деревини на водній основі з активними інгредієнтами для зовнішнього застосування. Рівномірне просочування, особливо добре підходить для деревини хвойних порід.

Особливі властивості і стандарти

- Допуск як консервант для деревини відповідно до Постанови про біоцидні продукти ЄС.

У відповідності зі стандартами ÖNORM B 3802-2 і DIN 68800-3, активні компоненти забезпечують захист від синяви (випробування по EN 152), дереворуйнуючого грибка (випробування по EN 113) і ураження комахами (випробування по EN 46). Витрата для стандартного тесту близько 100 - 120 г/м².

Активні речовини (B, P, Iv, W)


9,0 г/кг (0,90%) IPBC (йодопропілбутилкарбамат)

2,5 г / кг (0,25%) Тебуконазол

0,5 г / кг (0,05%) Полімер бетаїна

1,0 г/кг (0,10%) Перметрин

- Свідоцтво про визнання (02/05) АРГ консерванти деревини, Асоціації хімічної промисловості Австрії.

Сфера використання

- Дерев'яні зовнішні конструкції, із змінними і обмежено змінними розмірами, наприклад, дерев'яні будинки, дерев'яна обшивка, навіси, профільовані дошки, віконні віконниці, балкони, ворота і т.д., відповідні 2 і 3 класам застосування без контакту з землею.

11-21 (замінює 09-21) ZKL 5358

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz**Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com**

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.


**ТОВ «Лівінг Вуд Україна»**

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче + 10°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Не проводити фарбування при сильному сонячному випромінюванні, дощі, екстремально високої вологості, сильному вітрі або морозі.
- Продукт не стійкий до атмосферного впливу без фінішного покриття!
- Оброблені поверхні необхідно покрити відповідним верхнім шаром, щоб уникнути вимивання активних інгредієнтів. Це захисне покриття повинне бути постійно присутніми.
- Будь ласка, дотримуйтесь **"Робочих інструкцій з нанесення покриттів на дерев'яні конструктивні елементи із змінними і обмежено змінними розмірами - Загальний розділ"**.
- Будь ласка, дотримуйтесь **ARL 056 - Робочу інструкцію щодо нанесення засобів для захисту деревини**.

Технологія нанесення




Технологія нанесення	Пензлик	Занурення, облив	Вакуумне нанесення
Покривність на шар (г/м²) 1)	-	100 - 120	
Покривність на шар (м²/л) 1)	близько 10	8 - 12	

Увага: Заборонено розпилювати продукт!

Продукт готовий до застосування.

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Наступний шар	приблизно через 4 години
---------------	--------------------------

Зазначені цифри є орієнтовними. Висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну, відносної вологості, тиску та умов штабелювання.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

Уникати потрапляння прямих сонячних променів (веде до прискореного висихання).

Очищення робочого інструменту



Робочий інструмент помити водою відразу після використання.

Для видалення засохлих залишків лаку рекомендується використовувати ADLER Aqua-Cleaner 80080 (розвести з водою в пропорції 1:1).



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ОСНОВА

Тип основи	Деревина хвойних і листяних порід
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття. Необхідною умовою довговічності покриття є наявність конструктивної захисту деревини.
Вологість деревини	Листяні породи: 12% +/- 2% Хвойні породи: 15% +/- 2%
Підготовка основи	Для оптимальної довговічності покриття, ми рекомендуємо шліфувати поверхню з розміром зерна 80, в напрямку волокон, ретельно видалити пил, смоли і смоляні кишень. Гострі кромки повинні бути закруглені. Високосмолисті і екзотичні породи деревини, які містять компоненти, що уповільнюють висихання, попередньо обробити розчинником ADLER Nitro-Verdünnung 80001. Водорості, зелений наліт і цвіль зовні видалити засобом Aviva Fungisan 8308. Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Просочення	1 x Lignovit Primo 5358
Проміжне шліфування	При необхідності відшліфувати зернистістю 220-240 Видалити деревний пил.
Грунтовка, проміжне і остаточне покриття	Залежно від області застосування: Lignovit Lasur 5315, Lignovit Plus 5319, Lignovit Color STQ 5343, Lignovit Color VAC HF W10 5312, Lignovit Spritzfertig NG 5353 oder Lignovit Platin 5318. Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	4 л; 22 л; 120 л; 600 л	
Відтінки кольору / ступінь глянце	Lignovit Primo Безбарвний	5358000200
Додаткові продукти	Lignovit Lasur	5315
	Lignovit Plus	5319
	Lignovit Color STQ	5343
	Lignovit Color VAC HF W10	5312
	Lignovit Spritzfertig NG	5353
	Lignovit Platin	5318
	ADLER Aqua-Cleaner	80080
	ADLER Nitro-Verdünnung	80001
	Aviva Fungisan	8308




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання



Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Дані щодо безпеки



Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою **www.adler-lacke.com**.

Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.

Використовуйте антисептик для деревини обережно. Слідкуйте за вказівками на етикетці і в технічному описі продукту.

Виріб з деревини, оброблений Lignovit Primo, слід відразу ж після обробки помістити на водонепроникну, тверду поверхню, щоб уникнути попадання залишків продукту в ґрунт або водойми. Залишки продукту повинні бути зібрані для повторного використання або утилізації.

Lignovit Primo містить біоцидні активні інгредієнти для захисту від синяви, руйнуючих деревину грибків і запобігання ураження комах. Продукт використовувати тільки в тих випадках, коли такий захист обов'язковий або необхідний. Не використовуйте в приміщенні. Не використовуйте для обробки приміщень призначених для використання, виробництва, зберігання або продажу продуктів харчування або кормів. Не застосовувати для обробки деревини, призначеної для бджолиних вуликів, саун, і деревини, що має тривалий контакт із землею / або водою.

Не для деревини, яка може безпосередньо контактувати з худобою (наприклад, у стайнях або парканах пасовищ).



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com