

Lignovit IG Protect

53290

Защитная пропитка для древесины на водной основе для промышленности и частных предприятий

Комбинируется в покрытие с Lignovit Protect-Finish.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общие сведения

Особые свойства

Стандарты испытаний



Сфера применения



Бесцветная защитная пропитка для древесины на водной основе для древесины хвойных пород. Содержит средство светозащиты для поглощения УФ-излучения и стабилизации компонента древесины лигнина.

- Согласно австрийской норме ÖNORM B 3803 или стандарту DIN 68800-3, используемое активное вещество обеспечивает требуемую защиту от синевы (испытания согласно EN 152-1), разрушающих древесину грибов (испытания согласно EN 113) и поражения насекомыми (испытания согласно EN 46). Расход ок. 200 г/м² при нормативных испытаниях.

• Активные вещества (B, P, Iv)

0,4% Тебуконазол

0,8 % IPBC (йодпропинилбутилкарбамат)

0,05% Перметрин

- Французское постановление DEVL1104875A по маркировке лакокрасочных изделий для строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+

Для элементов из древесины хвойных пород, не требующих размерной точности, класса опасности (класса применения) 3. Продукт не пригоден для цветных лиственных пород древесины типа меранти, красного дерева и т.п. Обработка высокосмолистой сибирской лиственницы может привести к сокращению срока службы покрытия.


ПЕРЕРАБОТКА

Указания по переработке



- Продукт перед использованием перемешать.
- Температура продукта, объекта и помещения не должна быть ниже 10 °C.
- Без кроющего слоя продукт не является стойким к погодным явлениям!
- Просьба соблюдать положения «Директивы по применению средств для защиты древесины».

Технология нанесения



Технология нанесения	Кистью, погружением	Вакуумное нанесение
Разбавитель	Вода	
Дозировка разбавителя в %	До 10%	
Расход на слой (г/м ²) ¹⁾	100-120	
¹⁾ Расход включая разбавитель		

06-12 (замещает 03-12) ZKL 5321


ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-190, факс: 0043/5242/6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

Время сушки

(при температуре 23 °C и 50% относительной влажности воздуха)



Внимание: Запрещено распылять продукт!

В исключительных случаях нанесения продукта распылением из пульверизатора надлежит в обязательном порядке использовать респиратор A2/P3.

Форма, свойства основания и влажность древесины определяют расход/экономичность. Точные значения расхода устанавливаются на пробном покрытии.

Пригодность к лакировке спустя прикл. 3-4 ч

Указанные значения являются ориентировочными.

Процесс высыхания зависит от породы древесины, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности воздуха.

Избегать попадания прямых солнечных лучей (ведет к ускоренному высыханию).

Очистка рабочего инструмента



Рабочий инструмент помыть водой незамедлительно после использования.

Высохшие остатки краски удалить при помощи средства ADLER Aqua-Cleaner 80080 или растворителем ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

ОСНОВАНИЕ

Тип основания

Строганная, отшлифованная или пиленая древесина хвойных пород.

Характеристики основания

Основание должно быть сухим, чистым, прочным, не содержать жира, воска и древесной стружки.

Влажность древесины

12-15%

СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ

Грунтовка

1 - 2 x Lignovit IG Protect

Промежуточное шлифование

При необходимости, шлифовка с зернистостью 220 – 240 В ходе проведения шлифовальных работ использовать фильтр для пыли P2.



Кроющее лакирование

Защитное покрытие Lignovit Protect Finish 53291

УХОД И ОБНОВЛЕНИЕ

Уход

Неповрежденные участки очистить от пыли и грязи и покрыть 1x Lignovit Protect-Finish 53291.

Обновление

Снять шкуркой старое покрытие до здоровой древесины, нанести кистью 1x Lignovit IG Protect 53290 и 2x Lignovit Protect-Finish.

УКАЗАНИЯ ПО ЗАКАЗУ

Размер упаковки

4 л, 18 л

Оттенки цвета/степень глянца

Бесцветный

53290


Дополнительные продукты

Защитное покрытие Lignovit Protect-Finish 53291
Очищающее средство ADLER Aqua-Cleaner 80080
Средство для снятия бейца ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Срок хранения / условия хранения

Минимум 1 год в оригинальной не вскрытой упаковке
Беречь от прямых солнечных лучей, мороза и высоких температур.



Технические характеристики

Вязкость при поставке ок. 12 с по DIN 53211
(стакан 4 мм, 20°C) или
ок. 46 - 51 с (стакан 2 мм)
Содержание ЛОС Предельное значение по ЕС для
Lignovit IG Protect (Кат. A/f): 130 г/л
(2010). Lignovit IG Protect содержит
макс. 120 г/л ЛОС

Техника безопасности



Просьба соблюдать положения Директивы по применению средств для защиты древесины и требования паспорта безопасности! Актуальную версию можно загрузить с веб-сайта www.adler-lacke.com.
Lignovit IG Protect содержит биоцидные активные вещества для от синевы, разрушающих древесину грибков и поражения насекомыми. Таким образом, продукт надлежит применять исключительно в случае предписанной или, в отдельных случаях, требуемой защиты древесины.