


## ADLER Innenlasur UV 100

## 30800



### Produktbeschreibung

Natureffekt für den Innenbereich.  
Wasserverdünnbare, atmungsaktive Holzlasur mit ausgezeichnetem Vergilbungsschutz.  
Durch die transparente stumpfmatte Einstellung bleibt das natürliche Erscheinungsbild des Holzes erhalten.

### Besondere Eigenschaften

Enthält wirksame Lichtschutzmittel zur Absorption der UV-Strahlung und Stabilisierung des Holzbestandteils Lignin. Dadurch wird das natürliche Erscheinungsbild bei Nadelhölzern deutlich länger stabilisiert als bei konventionellen farblosen Lasuren.

### Anwendungsgebiete

Sichtdachstühle, Wand- und Deckenvertäfelungen  
Nicht wirksam bei farbigen Laubholzarten wie Meranti, Mahagoni usw.

### Auftragsart

Streichen

### Untergrundvorbehandlung

Holzfeuchtigkeit zwischen 12 und 15 %.  
Gehobeltes oder geschliffenes Holz

### Anstrichaufbau

2x Innenlasur UV 100 30800  
Bei Bedarf leichter Zwischenschliff mit Schleifvlies

### Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Nicht unter + 10 °C.  
Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder tiefe Temperaturen verzögern die Trocknung.

### Arbeitsgeräte

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### Verdünnung

Produkt ist anwendungsfertig eingestellt.

### Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)

Staubtrocken	nach ca. 30 Minuten
Schleifbar	nach ca. 60 Minuten
Überlackierbar	nach ca. 60 Minuten

### Ergiebigkeit (pro Auftrag)

Ca. 10 m<sup>2</sup>/l

### Gebindegrößen

0,75 l, 3 l

### Haltbarkeit

Mindestens 1 Jahr in originalverschlossenen Gebinden.  
Kühl, aber frostfrei lagern.

### Farbton

UV 100 farblos tönbar 30800

### Sicherheitstechnische Angaben

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!

11-10 (ersetzt 01-09) ZKL 5310

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz  
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.