

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВНУТРЕННЕЙ ОКРАСКИ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

Сфера применения: стены и перекрытия из древесины, деревянные конструктивные элементы, используемые в интерьерах, мебель, панели, детские комнаты

Основа: водорастворимая

Система: бесцветная матовая

Подготовка основания: шлифование зернистостью 100-180;

Влажность древесины 12-15%

Температура воздуха и основания не ниже +10°C

Поверхность должна быть чистой и сухой

№	Процесс	Метод нанесения	Материал	Функция	Расход, мл/м ²
1.	Первый слой	Кисть Распыление	Innenlasur UV100 (30800)	Высокопрозрачная паропроницаемая лазуь. Создает натуральное матовое покрытие устойчивое к пожелтению	100
Сушка 1 час					
Для достижения особенно высококачественной отделки рекомендуется провести легкое промежуточное матирование шлифовальной бумагой с зернистостью 280					
2.	Финишное покрытие	Кисть Распыление	Innenlasur UV100 (30800)	Высокопрозрачная паропроницаемая лазуь. Создает натуральное матовое покрытие устойчивое к пожелтению	100
Полное высыхание 12 часов					

Перед работой ознакомьтесь с соответствующими Техническими описаниями!



Конечный оттенок цвета зависит от тона лазури, количества наносимого материала и собственного цвета основания древесины. Мы рекомендуем изготовить пробное покрытие на оригинальной древесине.

Технологическая карта является стандартной, составленная на основе современных данных Производителя - фирмы ADLER и опыта применения. Она корректируется при уточнении особенностей условий объекта, оборудования и требований Заказчика. Дополнительные сведения Вы можете получить у технических специалистов компании «Ливинг Вуд Украина».

Наши контакты

Тел.: (044) 499-87-75

Факс: (044) 499-87-76

ул.Ленина, 68

пгт. Гостомель, Киевская обл

E-mail: office@adler-ukraine.com

Web: www.adler-lacke.com.ua