

Lignovit Color

53223 ff



Produktbeschreibung

Wasserverdünnbare, deckende Holzbeschichtung für industrielle und gewerbliche Verwendung auf Basis einer hochwertigen Acrylatdispersion. Gute Wetterbeständigkeit. Die Beschichtung ist gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.

Besondere Eigenschaften

Sehr gute Verarbeitbarkeit, hohe Blockfestigkeit

Anwendungsgebiete

Für nichtmaßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außen- und Innenbereich wie z.B. Profilbretter oder Balkenteile. Nicht für direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln geeignet. Nicht für Holz in dauerndem Erd- und/oder Wasserkontakt geeignet.

Auftragsart

Vacumat, Streichen

Untergrundvorbehandlung

Holzfeuchtigkeit zwischen 12 und 15 %. Gehobeltes, geschliffenes oder sägeraues Holz verwendbar

Anstrichaufbau

Buntfarbtöne:

2x Lignovit Color 53223 ff mit leichtem Zwischenschliff Kö 280.

Weiß plus Pastellfarbtöne:

1x Lignovit Sperrgrund 40960 plus 1x Lignovit Color 53223 ff mit leichtem Zwischenschliff Kö 280.

Wenn ein Schutz vor Bläue (B, Prüfung nach EN 152-1), holzerstörenden Pilzen (P, Prüfung nach EN 113) und Insektenbefall (Iv, Prüfung nach EN 46) gewünscht wird, vorher mit Lignovit Imprägniergrund 53134 imprägnieren (Auftragsmenge bei Normprüfung 200 g/m², Anerkennungszertifikat Nr. 2/05).

Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Nicht unter + 10 °C.

Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder tiefe Temperaturen verzögern die Trocknung. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden (zu schnelle Antrocknung).

Kühl, aber frostfrei lagern.

Arbeitsgeräte

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verdünnung

Wasser im Bedarfsfall. Produkt ist anwendungsfertig eingestellt.

08-09 (ersetzt 07-08)

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Tel. : 0043/5242/6922-450, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)	Staubtrocken	nach ca. 30 Minuten
	Schleifbar	nach ca. 3 - 4 Stunden
	Überlackierbar	nach ca. 3 - 4 Stunden
	Durchgetrocknet	nach ca. 12 Stunden
Ergiebigkeit (pro Auftrag)	Verbrauch ca. 10 m ² /l bzw. ca. 100 g/m ² und Auftrag. Mindestaufbringmenge 200 g/m ² .	
Lieferform	4 Liter, 18 Liter	
Haltbarkeit	Mindestens 1 Jahr in originalverschlossenen Gebinden.	
Farbtöne	Basislacke zum Abtönen von deckenden RAL-, NCS- und Sonderfarbtönen über das ADLER promix -Farbmischsystem: W 30 53224 W 10 53223	
Sicherheitstechnische Angaben	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!	