

Фарбування ззовні, лазур, антисептик, 2 шари, водна основа Lignovit Primo + Lignovit Lasur + Lignovit Lasur

Перед початком роботи обов'язково ознайомтесь з технічними описами продуктів, лінки на описи вказані в таблиці технологічної карти.

Характеристики системи

Вологість деревини: **12-15%**

Температурний режим: **15-25 °C (не нижче +10°C)**

Деревина: **Хвойні породи, Сосна**

Сфера застосування: **Житлове домобудівництво з дикого та оціліндрованного бруса, стропільні системи**

Система покриття: **Кольорова матова**

№	Процес	Значення
1	Підготовка основи	
	Шліфування в напрямку волокон, ретельно видалити пил, смоли і смоляні кишені, гострі кромки повинні бути закруглені	80 зерно
2	Нанесення антисептику Lignovit Primo	
	Нанесення пензликом ²⁾	100 мл/м²
3	Сушка ¹⁾	4 годин
4	Проміжне шліфування	280 - 320 зерно
	Не допускати прошліфовку, ретельно видалити пил, шліфовку проводити безпосередньо перед нанесенням наступного шару	
5	Нанесення першого шару Lignovit Lasur	
	Нанесення пензликом ²⁾	100 мл/м²
6	Сушка ¹⁾	3 - 4 годин
7	Проміжне шліфування	280 - 320 зерно
	Не допускати прошліфовку, ретельно видалити пил, шліфовку проводити безпосередньо перед нанесенням наступного шару	
8	Нанесення другого фінішного шару Lignovit Lasur	
	Нанесення пензликом ²⁾	80 - 100 мл/м²
9	Сушка ¹⁾	12 годин

Важливо!

¹⁾ Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%) є орієнтовним. Він залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну, відносної вологості, тиску та умов штабелювання.

²⁾ В технологічній карті вказані рекомендовані приблизні витрати матеріалу.

Важливо!

- 1) Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%) є орієнтовним. Він залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну, відносної вологості, тиску та умов штабелювання.
- 2) В технологічній карті вказані рекомендовані приблизні витрати матеріалу.

Кінцевий колір покриття залежить від кольору деревини, кількості нанесеного матеріалу, кольору просочення / ґрунтовки та кольору фінішного покриття.

Для точного визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на вашій деревині.

Ця технологічна карта створена на основі даних виробника матеріалу ADLER, а також нашого досвіду застосування. Дані технологічної карти можуть бути скориговані в залежності від особливостей об'єкту, обладнання або потреб замовника.

Актуальні версії технічних описів продуктів розміщені на наших сайтах.