

## Aduro Softmatt

2633 000105

**2К полиуретановый глубоко матовый лак на основе растворителей для мебели и интерьера для промышленного и коммерческого использования**

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

#### Общая информация

Прозрачный 2-компонентный полиуретановый матовый лак на основе растворителя с очень хорошей механической и химической стойкостью для глубоко матовых покрытий; отличная устойчивость к царапинам и приятное на ощупь. Продукт светостойкий и содержит светостабилизатор, который защищает поверхность древесины и бейц от преждевременного пожелтения и выцветания. Продукт изготовлен без добавления ароматических растворителей.

#### Особые свойства, стандарты



- **ÖNORM A 1605-12** (поверхности мебели)

Устойчивость к химическим воздействиям: 1-B1

Стойкость к истиранию: 2-D ( $\geq 50$  U)

Стойкость к царапинам: 4-D ( $\geq 1,0$  N)

Устойчивость к воздействию открытого огня 5-B (трудновоспламеняющаяся поверхность мебели)

- **DIN 68861** (поверхности мебели)

Часть 1: Стойкость к химическим воздействиям: 1 B

Часть 2. Стойкость к истиранию: 2 D ( $> 50 - 150$  U)

Часть 4: Стойкость к царапинам: 4 D ( $> 1,0$  до  $\leq 1,5$  N)

- **ÖNORM A 3800-1** (огнестойкость) в комбинации с трудновоспламеняющейся грунтовкой:

• Трудносгорающий (прежде B 1 согласно B 3800 -1), Q1, Tr 1

- **DIN 53160-1** и **DIN 53160-2** Устойчивость к воздействию пота и слюны.

- **ÖNORM EN 71** Часть 3 Безопасность игрушек; Миграция определенных элементов (отсутствие тяжелых металлов).

- **Французское постановление DEVL1104875A** по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+.

07-19 (заменяет 02-19) ZKL 2633

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)


Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68


+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)

**Сфера применения**

- Для лакирования мебели и интерьеров, подверженных сильной нагрузке, таких как столешницы и полки на кухнях, в гостиной, ванных комнатах, офисах и в коммерческих зонах, фасадах, которые постоянно находятся на виду, поверхности мебели для сидения, а также поверхности, которые не находятся постоянно на виду. Области применения от II до IV согласно ÖNORM A 1610-12.
- Для производства глубоко матовых, очень устойчивых к царапинам покрытий во всем интерьере.
- Может использоваться в качестве верхнего слоя на грунтовках, выпускаемых для этой цели.
- Может использоваться в качестве верхнего покрытия на пигментированных красках, таких как ADLER Pigmopur 24005 ff (время высыхания ADLER Pigmopur при комнатной температуре от минимум 8 до максимум 24 часов без промежуточного шлифования).
- Aduro Softmatt также применяется на шпонированных плитах и массивной древесине в качестве самостоятельного продукта в системе "лак на лак".
- Подходит для покрытия поверхностей, отбеленных пероксидом водорода.
- Для трудновоспламеняющихся конструкций.
- Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.

**ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ****Указания по применению**

- Пожалуйста, перемешайте продукт перед применением.
- Пожалуйста, соблюдайте **"Рабочие инструкции по применению полиуретановых лаков"**.

**Соотношение компонентов**

3 весовых части Aduro Softmatt 2633 000105

1 весовая часть ADLER PUR-Härter 82017

Aduro Softmatt 2633 можно использовать только с отвердителем в указанном соотношении компонентов. Отклонения приводят к проблемам с пленкой и адгезией.

**Жизнеспособность смеси**

8 часов




При более высоких температурах жизнеспособность сокращается. Продлить жизнеспособность невозможно.



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)

**Технология нанесения**

10% 80019

Процесс нанесения	Airless	Airless с подачей воздуха (Airmix, Aircoat и т.д.)	Пистолет с верхним бачком
Распылительная дюза (Ø мм)	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28	1,8
Давление распыления (бар)	100 - 120	100 - 120	2 - 3
Давление воздуха (бар)	-	1 - 2	-
Разбавитель	ADLER DD-Verdünnung 80019 или ADLER PUR-Verdünnung 80029		
-	-	-	около 10
Вязкость (с) 4 мм сопло, 20°C	21	21	около 18
Расход (г/м²)	около 80 - 120 на один слой, общий расход максимум 450		

**Время высыхания (при 23°C и относительной влажности 50%)**

Промежуточная шлифовка между слоями лака	высыхание в течение 1 ночи
Можно передвигать и штабелировать	высыхание в течение 1 ночи
Окончательная твердость и устойчивость к царапинам	через 3 дня

Указанные значения являются ориентировочными. Процесс высыхания зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности воздуха.

**Очистка рабочего инструмента**

ADLER DD-Verdünnung 80019 или ADLER Waschverdünnung 80077

**ОСНОВАНИЕ****Тип основания**

Древесина лиственных и хвойных пород (цельная древесина, фанера, (с водоотталкивающей пропиткой) древесно-стружечный и древесноволокнистый материал)

**Характеристики основания**

Основание должно быть сухим, чистым, прочным, без разделительных веществ, таких как жир, воск, силикон, смола и т.д., не содержать древесной пыли, быть пригодным для нанесения покрытия.

**Подготовка основания**

**Древесина лиственных пород:** шлифование с зернистостью 150 - 180

**Древесина хвойных пород:** шлифование с зернистостью 120-150

**СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ****Грунтование**

Бесцветными покрытиями для мебели на основе растворителей, такими как ADLER Legnorpur 26211 ff или ADLER Ventopur NG 26391 ff, или пигментированными покрытиями на основе растворителей, такими как ADLER Pigmopur 24005 ff.

Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)

**Промежуточное шлифование**

Загрунтованную поверхность шлифовать с зернистостью 240-320. Избегать прошлифовки! Удалить древесную пыль.

Промежуточное шлифование необходимо производить непосредственно перед нанесением лака для обеспечения хорошей межслойной адгезии.

**Финишное покрытие**

1 x Aduro Softmatt 2633 000105

**ОЧИСТКА И УХОД****Очистка и уход**

Чистка при помощи ADLER Clean Möbelreiniger 96490, уход с помощью средства ADLER Clean Möbelpflege Plus 7222000210.

Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА****Упаковка**

3 кг; 18 кг

**Оттенки цвета / степень глянца**

Tiefmatt

2633 000105

**Дополнительные продукты**

ADLER Legnopus 26211 ff

ADLER Ventopur NG 26391 ff

ADLER PUR-Härter 82017

ADLER DD-Verdünnung 80019

ADLER PUR-Verdünnung 80029

ADLER Waschverdünnung 80077

ADLER Clean Möbelreiniger 96490

ADLER Clean-Möbelpflege Plus 7222000210

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ****Срок хранения / условия хранения**


Не менее 1 года в оригинальной невскрытой упаковке.

Хранить в месте защищённом от влаги, прямых солнечных лучей и высоких температур (выше 30°C).

**Технические данные**

Вязкость при поставке около 30 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

Вязкость смеси около 21 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

**Данные по безопасности**

Более подробную информацию о безопасности при транспортировке, хранении и применении, а также об утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Текущую версию можно найти по адресу [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

Продукт подходит только для промышленного и коммерческого применения.

Избегайте вдыхания паров лака при распылении. Используйте защитную маску (комбинированный фильтр A2 / P2 - EN 141 / EN 143).



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)