ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА (Покрокова інструкція)
Фарбування меблевого покриття "Ефект шкіри"
Aduro Superfill + Aduro Superfill + Pigmopur + Reislack + Pigmopur

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ ПОКРИТТЯ

- вологість деревини: 9%;
- оптимальний температурний режим 15-25 °С;
- повітрообмін: 3-4 рази в годину;
- поверхня виробу повинна бути чистою і сухою;
- основа: МДФ не ламінований

ІНСТРУКЦІЯ

№	Процес	Параметри	Матеріал	Суміш	Розхід мл/м²
1.	Підготовка основи	Ступеневе шліфування: зерно 180-220			
2.	Нанесення першого грунтовночного шару	Пневмопістолет Дюза Ø – 1,8 мм; Тиск: 2-3 атм.	Aduro Superfill	Затверджувач: PUR-Härter 8244 – 25% по масі. Розбавлювач: DD-Verdünnung 80019 – 10 % по масі. Час життєздатності суміші – 8 годин.	130 - 180
3.	Сушка 3 години	Температура повітря та основи +20°С. Вологість повітря - 50%			
4.	Проміжне шліфування	Зерно 280-320	Не допускати прошліфовку. Ретельно видалити пил. Шліфовку проводити безпосередньо перед нанесенням наступного шару.		
5.	Нанесення другого грунтовночного шару	Пневмопістолет Дюза Ø – 1,8 мм; Тиск: 2-3 атм.	Aduro Superfill	Затверджувач: PUR-Härter 8244 – 25% по масі. Розбавлювач: DD-Verdünnung 80019 – 10 % по масі. Час життєздатності суміші – 8 годин.	130 - 180
6.	Проміжне шліфування	Зерно 280-320	Не допускати прошліфовку. Ретельно видалити пил. Шліфовку проводити безпосередньо перед нанесенням наступного шару.		
7.	Нанесення шару фарби	Пневмопістолет Дюза Ø – 1,8 мм; Тиск: 2-3 атм.	Pigmopur	Затверджувач: PUR-Härter 82019 – 10% по масі. Розбавлювач: DD-Verdünnung 80019 – 20-25 % по масі. Час життєздатності суміші – 8 годин	150 - 200
8.	Сушка від 2 до 5 годин	Температура повітря та основи +20°С. Вологість повітря - 50% **В цей період сушки від 2 до 5 годин потрібно нанести Reißlack - пункт № 9**			
9.	Нанесення укривного лаку суворо між 2-5 годинами сушки	Пневмопістолет Дюза Ø – 1,8 мм; Тиск: 3-4 атм.	Reißlack	Розбавлювач: DD-Verdünnung 80019 - 25% по масі. Нанесення тонким	120

				сухим шаром чотири проходи.	
10.	Сушка 2 години	Температура повітря та основи +20°С. Вологість повітря - 50%			
11.	Нанесення фінішного криючого покриття фарби	Пневмопістолет Дюза Ø – 1,8 мм; Тиск: 2-3 атм.	Pigmopur	Затверджувач: PUR-Härter 82019 – 10% по масі. Розбавлювач: DD-Verdünnung 80019 – 20-25 % по масі. Час життєздатності суміші – 8 годин	150 - 200
12.	Сушка 12 годин, через ніч.	Температура повітря та основи +20°С. Вологість повітря - 50%			