


ADLER Floor- Classic		42120 ff
		
<b>Описание продукта</b>	Бесцветный, водонепроницаемый паркетный лак для защитных покрытий на основе полиуретановой акрилатной дисперсии, не желтеет, имеет очень хорошую прочность на истирание и стойкость к царапанию, а покрытые им поверхности – прекрасную устойчивость к химическим воздействиям.	
<b>Сфера применения</b>	<p>Частные жилые помещения, полы в вестибюлях, офисах, на лестницах и т.д. Отлично подходит для пробковых полов.</p> <p>При нанесении материала в соответствии с нашими рекомендациями после высыхания вы получите пленку толщиной 80 – 90 мкм. Соответствует требованиям класса износостойкости А (умеренный износ) и В (сильный износ) согласно ÖNORM C 2354.</p>	
<b>Способ нанесения</b>	<p>Нанесение кистью – мягкая кисть для акриловых лаков</p> <p>Нанесение валиком – валик с коротким ворсом, напр., мохеровый или ворсистый валик</p>	
<b>Подготовка поверхности</b>	<p>Грунтовочное покрытие должно быть сухим и не содержать загрязнений (напр., масла, жира, воска).</p> <p>В случае, если на поверхности имеются маленькие трещины и швы, то необходимо произвести шлифование древесины зернистостью 120, шпатлевать пол смесью, имеющей консистенцию шпатлёвки и состоящей из 1 части веса абразивной пыли и примерно 2 частей веса ADLER Floor-Fill. Примерно через 1 час высыхания произвести повторное шлифование древесины зернистостью 120.</p>	
<b>Грунтовочное покрытие</b>	<p>На шлифованный пол нанести 1 слой ADLER Floor-Start (уменьшает боковое склеивание на полу из узких половиц) кистью, валиком или шпателем. Примерно через 2 часа высыхания можно наносить следующий слой. <b>Не шлифовать</b> Floor-Start.</p> <p>Крупнопористая древесина лиственных и тропических пород: не шпаклевать.</p>	
<b>Кроющее покрытие</b>	<p>Нанести кистью или валиком 2 слоя ADLER Floor-Classic желаемой степени блеска, промежуточное высыхание на протяжении около 4 часов. (3 слоя ADLER Floor-Classic, если на ADLER Floor-Start наносится шпаклевка). Перед последним слоем после высыхания на протяжении 4 часов производится легкое промежуточное шлифование шлифовальной бумагой зернистостью 240 или использованным наждачным кругом зернистостью 120. Более длительный период высыхания улучшает шлифуемость. Абразивную пыль следует удалить влажной салфеткой.</p>	
<b>Восстановительная окраска</b>	<p>Сильно изношенное уплотнение необходимо отшлифовать с помощью специальной вальцовочной шлифовальной машины для пола. Для углов следует использовать шлифовальную машину для углов или шлифовальную машинку с эксцентриковым кругом. Дальнейшие действия описаны в пункте «Подготовка поверхности».</p> <p>Полы с паркетными половицами следует покрывать не ADLER Floor-Classic, а исключительно ADLER Clean Parkettpflege.</p>	
<b>Уход за поверхностью</b>	Промыть водой или мягкими бытовыми моющими средствами только через 14 дней. Для поддержания чистоты паркетного покрытия мы	

03-09 (заменяет 01-07)

см. на обороте

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, 05242/6922-450

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт индивидуально. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

	рекомендуем использовать ADLER Clean Parkettpflege.
<b>Разведение</b>	Разводить водой; продукт готов к применению.
<b>Рабочая температура и температура объекта</b>	Не ниже + 10 °С Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют процесс высыхания. Для безупречного высыхания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Во время обработки избегать попадания прямых солнечных лучей.
<b>Время высыхания</b> (при комнатной температуре 20 °С)	Повторное лакирование                      примерно через 4 часа Шлифуемость                                      примерно через 4 часа Доступный для прохода                      примерно через 8 часов Укладка ковров                                      после 8 часов
<b>Очистка рабочего инструмента</b>	Сразу после использования промыть водой. Засохшие остатки удалить посредством ADLER Abbeizer.
<b>Расход</b> (за одно нанесение)	Нанесение кистью/валиком 8 – 10 м <sup>2</sup> /л
<b>Размеры упаковок</b>	1 л, 5 л
<b>Срок годности</b>	1 год в оригинальной закрытой упаковке
<b>Степень блеска</b>	Полуматовый                      42120 Глянцевый                                      42121
<b>Указания по безопасности</b>	Пожалуйста, соблюдайте данные Паспорта безопасности!