

## ADLER Legnopur

26211 ff


Двокомпонентний поліуретановий прозорий лак на основі розчинника для меблів та інтер'єру, для промислового і професійного використання

## ОПИС ПРОДУКТУ


## Загальна інформація

Двокомпонентний поліуретановий прозорий меблевий лак на основі розчинника, не містить ароматичні вуглеводні, має гарну механічну і хімічну стійкість, хорошу заповнюючу здатність, тривала життєздатність суміші, добре підкреслює текстуру і промальовує пори. Продукт відрізняється чудовою стійкістю до пожовтіння і забезпечує оптимальний захист від світла для деревини та бейца завдяки застосуванню УФ фільтра. Підходить для техніки нанесення "лак по лаку".

## Особливі властивості, стандарти



Загальна свідоцтво органу будівельного нагляду P-BWU03-I-16.5.234 MPA Штуттгарт



Свідоцтво ЄС про випробування 116.307  
Допуск Берегової охорони США 164.112 / EC0736 / 116.307



- **ÖNORM A 1605-12** (поверхні меблів)  
Стійкість до хімічних впливів: 1-B1  
Стійкість до стирання: 2-D ( $\geq 50$  U)  
Стійкість до подряпин: 4-D ( $\geq 1,0$ N)  
Стійкість до впливу відкритого вогню 5-B (важкозаймиста поверхня меблів)
- **DIN 68861** (поверхні меблів)
- Частина 1: Стійкість до хімічних впливів: 1 B
- Частина 2: Стійкість до стирання: 2 D (від 50 до 150 U)
- Частина 4: Стійкість до подряпин: 4 D ( $> 1,0$  до  $\leq 1,5$  N)
- **ÖNORM A 3800-1** (вогнестійкість) в комбінації з важкозаймистою ґрунтовкою: важкозаймистий (раніше B1 згідно B 3800 -1), Q1, Tr1
- **DIN 4102-B1** (важкозаймистий) разом з вогнестійкими деревостружковими плитами, в тому числі покритими шпоном.
- **EN 13501-1** (горючість) разом з вогнестійкими деревостружковими плитами, в тому числі покритими шпоном B-s2, d0
- Важкозаймисте покриття для морських суден (відповідно до **SOLAS 74/88** розділ II-2).
- **ISO 10993-5** Тест на токсичність: нецитотоксичний
- **DIN 53160** Стійкість до впливу поту і слини.
- **EN 71 Частина 3** Безпека іграшок; міграція певних елементів (відсутність важких металів).

- Свідоцтво про безпеку виробу
- **Французька постанова DEVL1104875A** щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.

05-19 (замінює 08-18) ZKL 2513

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)


## Сфера використання



- Для лакування меблів і інтер'єрів, які піддаються сильному навантаженню, таких як стільниці та полиці на кухнях, в вітальні, ванних кімнатах, офісах і в комерційних зонах, фасадах, які постійно перебувають на виду, поверхні меблів для сидіння, а також поверхні, які не перебувають постійно на виду. Області застосування від II до IV згідно ÖNORM A 1610-12.
- Для важкозаймистих і легкозаймистих конструкцій.
- Підходить для покриття поверхонь, вибілених пероксидом водню.


## ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

### Вказівки щодо застосування



- Будь ласка, перемішайте продукт перед застосуванням.
- Будь ласка, дотримуйтесь **"Робочі інструкції по застосуванню поліуретанових лаків"**.
- Для лакування суднових елементів витрата повинна складати: 2x120г/м<sup>2</sup>.
- При лакуванні елементів судна не використовувати важкозаймисті речовини для обробки труб, кожухів труб або кабелів.


### Співвідношення компонентів



10 вагових частин ADLER Legnopur 26211 ff  
1 вагова частина ADLER PUR-Härter 82019


ADLER Legnopur можна використовувати тільки з затверджувачем у наведеному вище співвідношенні. Недотримання пропорцій призведе до пошкодження плівкоутворення.

### Життєздатність суміші



1 робочий день; замішаний напередодні матеріал слід змішати в співвідношенні 1:1 зі свіжою сумішшю, в яку був доданий затверджувач; подальше продовження життєздатності неможливо.

### Технологія нанесення



10%

Процес нанесення	Airless	Airless з подачею повітря (Airmix, Aircoat і т.д.)	Пістолет з верхнім бачком	Облив
Розпилювальна дюза (Ø мм)	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28	1,8	-
Тиск розпилення (бар)	100 - 120	100 - 120	3 - 4	-
Тиск повітря (бар)	-	1 - 2	-	-
Розчинник	ADLER DD-Verdünnung 80019 або ADLER PUR-Verdünnung 80029			
Дозування розчинника в%	-	-	10	-
В'язкість (с) 4 мм сопло, 20°C	25	25	18	25
Витрата (г/м <sup>2</sup> )	близько 100 - 150 на один шар, загальна витрата максимум 450			




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Шліфування і наступний шар	приблизно через 2 години
Можна пересувати і штабелювати	через ніч

Для підвищення стійкості наступного шару лакофарбового покриття рекомендується сушка при кімнатній температурі протягом ночі.

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

Очищення робочого інструменту



Розчинники ADLER DD-Verdünnung 80019, ADLER PUR-Verdünnung 80029 або промивна рідина ADLER Aceton-Waschmittel 95130.

## ОСНОВА

Тип основи	Деревина листяних і хвойних порід (масив, фанера, ДСП, ДВП з покриттям).
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, не містити жиру, воску і деревного пилу.
Підготовка основи	<b>Деревина листяних порід:</b> шліфування з розміром зерна 150 - 180 <b>Деревени хвойних порід:</b> шліфування з розміром зерна 100-150 Під час шліфування використовувати пиловловлювальний фільтр P3.

## СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Ґрунтування	1 x ADLER Legnopur 26211 ff
Проміжне шліфування	Заґрунтовану поверхню шліфувати з розміром зерна 240-320. Уникати про-шліфовки! Видалити деревний пил. Проміжне шліфування слід виконувати безпосередньо перед нанесенням наступного шару лаку, щоб забезпечити хорошу проміжну адгезію. Під час шліфування використовувати пиловловлювальний фільтр P2.
Фінішне покриття	1 x ADLER Legnopur 26211 ff

## ДОГЛЯД

Очищення і догляд	Чистка за допомогою ADLER Clean Möbelreiniger 96490, догляд за допомогою засобу ADLER Clean Möbelpflege Plus 7222000210. Будь ласка, дотримуйтеся технічного опису продукту.
-------------------	---

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	4 кг, 20 кг; інші види фасування за запитом.	
Відтінки кольору / ступінь глянцею	G10 Абсолютно матовий	26211
	G30 Матовий	26213
	G50 Напівматовий	26215
	G70 Шовковисто-матовий	26217
	G90 Шовковисто-глянцею	26219



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»


08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Додаткові продукти	ADLER PUR-Härter	82019
	ADLER DD-Verdünnung	80019
	ADLER PUR-Verdünnung	80029
	ADLER Clean Möbelreiniger	96490
	ADLER Clean Möbelpflege Plus	7222000210

### ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

#### Термін зберігання / умови зберігання



Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів і високих температур (вище 30°C).

#### Технічні дані

В'язкість при поставці	близько 30 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)
В'язкість суміші	близько 25 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

#### Дані щодо безпеки



Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.

Уникайте вдихання парів лаку при розпилюванні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2 / P2 - EN 141 / EN 143).



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)