

ADLER PUR-Antiscratch HQ

26320 ff

Двухкомпонентный полиуретановый прозрачный лак на основе растворителя для мебели и внутренних помещений, для промышленного и профессионального использования


ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Высококачественный двухкомпонентный полиуретановый прозрачный лак, характеризующийся значительной механической и химической стойкостью. Благодаря применению новых инновационных материалов позволяет создавать покрытия с крайне высокой твердостью поверхностного слоя, отличающиеся превосходной стойкостью к появлению царапин; не содержит растворителей на основе ароматических углеводородов.


ADLER PUR-Antiscratch HQ не выгорает на свету и содержит комбинацию особых УФ-фильтров с высокой степенью защиты от воздействия света, которые защищают деревянную основу, а также применяемые бейцы от преждевременного пожелтения и выцветания.

Особые свойства, стандарты



- **ÖNORM A 1605-12** (поверхности мебели)
 Устойчивость к химическим воздействиям: 1-B1
 Стойкость к истиранию: 2-D (≥ 50 U)
 Стойкость к царапинам: 4-D ($\geq 1,0N$)
 Устойчивость к воздействию открытого огня 5-B (трудновоспламеняющаяся поверхность мебели)
- **ÖNORM A 3800-1** (огнестойкость) в комбинации с трудновоспламеняющейся грунтовкой:
 Трудногорящий (прежде В 1 согласно В 3800 -1), Q1, Tr 1
- **Французское постановление DEVL1104875A** по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+.

Сфера применения



- Для лакирования поверхностей мебели и внутренней отделки, испытывающих серьезные нагрузки; для гостиных и учебных заведений, для мебели кухонного и санитарно-гигиенического назначения: Области применения II-IV согласно ÖNORM 1610-12.
- Для создания устойчивых к появлению царапин покрытий при отделке внутренних помещений.
- Для трудновоспламеняющихся конструкций
- Подходит для лакировки поверхностей, отбеленных пероксидом водорода.

04-15 (заменяет 02-14) ZKL 2517

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.


ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

 +380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

- Можно использовать в качестве многослойного лакового покрытия для нанесения "лак по лаку", а также в качестве лака для распыления, например, ADLER Legnopur, ADLER Ventopur или ADLER Pigmpur.
- ADLER PUR-Antiscratch HQ G5 не рекомендуется для темной или темно окрашенной древесины или в качестве аэрозольной краски для ADLER Pigmpur


ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Указания по применению



- Пожалуйста, перемешайте продукт перед применением.
- Пожалуйста, соблюдайте "Инструкции по применению полиуретановых лаков".

Соотношение компонентов



10% 82019

10 весовых частей ADLER PUR-Antiscratch HQ 26320 ff

1 весовая часть ADLER PUR-Härter 82019

ADLER PUR-Antiscratch HQ 26320 ff можно использовать исключительно с отвердителем в указанном соотношении. Отклонения от рекомендованных значений могут привести к нарушению пленкообразования.

Жизнеспособность смеси



1 рабочий день; замешанный накануне материал следует смешать в соотношении 1:1 со свежей смесью, в которую был добавлен отвердитель; дальнейшее продление жизнеспособности невозможно.

Технология нанесения



5-10%



10-15%



Процесс нанесения	Airless	Airless с подачей воздуха (Airmix, Aircoat и т.д.)	Пистолет с верхним бачком
Распылительная дюза (ø мм)	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28	1,8
Давление распыления (бар)	100 - 120	100 - 120	3 - 4
Давление воздуха (бар)	-	1 - 2	-
Разбавитель	ADLER DD-Verdünnung 80019 или ADLER PUR-Verdünnung 80029		
Дозировка разбавителя в %	Глянец G10 - G70		
	5 - 10	5 - 10	10 - 15
	Глянец G5		
Вязкость (с) 4 мм сопло, 20°C	-	-	0 - 5
	Глянец G10 - G70		
	25	25	около 20
	Глянец G5		
	23	23	около 19
Расход (г/м²)	около 100 - 150 на один слой, общий расход максимум 450		



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Время высыхания (при 23°C и относительной влажности 50%)



Шлифование и последующий слой	приблизительно через 2 часа
Можно передвигать и штабелировать	через ночь

Окончательная твердость и отличная устойчивость к царапинам достигаются через 1-2 дня.

Для повышения стойкости последующего слоя лакокрасочного покрытия рекомендуется сушка при комнатной температуре в течение ночи.

Указанные значения являются ориентировочными. Процесс высыхания зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности воздуха.

Очистка рабочего инструмента



ADLER DD-Verdünnung 80019 или
ADLER Waschverdünnung 80077

ОСНОВАНИЕ

Тип основания	Древесина лиственных и хвойных пород (массив, фанера, ДСП, ДВП с покрытием).
Характеристики основания	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой, прочной, очищенной от жира, воска и древесной пыли.
Подготовка основания	Древесина лиственных пород: шлифовка с зернистостью 150 - 180 Древесины хвойных пород: шлифовка с зернистостью 120-150

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

Грунтование	1 x ADLER PUR-Antiscratch HQ 26320 ff Альтернативно, другой 2K-PUR мебельный лак ADLER, например, ADLER Legnopur 26211 ff или ADLER Ventopur NG 26391 ff может использоваться в качестве грунтовки. ADLER Pigmpur 24005 ff (с соответствующей системой) только для глянца G10 и выше.
Промежуточное шлифование	Загрунтованную поверхность шлифовать с зернистостью 240-320. Избегать прошлифовки! Удалить древесную пыль. Промежуточную шлифовку следует выполнять непосредственно перед нанесением последующего слоя лака, чтобы обеспечить хорошую промежуточную адгезию.
Финишное покрытие	1 x ADLER PUR-Antiscratch HQ 26320 ff

УХОД

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Упаковка	4 кг, 20 кг										
Оттенки цвета / степень глянца	<table> <tr> <td>G5 Натуральный матовый</td><td>26320</td></tr> <tr> <td>G10 Абсолютно матовый</td><td>26321</td></tr> <tr> <td>G30 Матовый</td><td>26323</td></tr> <tr> <td>G50 Полуматовый</td><td>26325</td></tr> <tr> <td>G70 Шелковисто-матовый</td><td>26327</td></tr> </table>	G5 Натуральный матовый	26320	G10 Абсолютно матовый	26321	G30 Матовый	26323	G50 Полуматовый	26325	G70 Шелковисто-матовый	26327
G5 Натуральный матовый	26320										
G10 Абсолютно матовый	26321										
G30 Матовый	26323										
G50 Полуматовый	26325										
G70 Шелковисто-матовый	26327										



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Дополнительные продукты	ADLER Legnopur	26211 ff
	ADLER Ventopur NG	26391 ff
	ADLER Pigmpur	24005 ff
	ADLER PUR-Härter	82019
	ADLER DD-Verdünnung	80019
	ADLER PUR-Verdünnung	80029
	ADLER Clean Möbelreiniger	96490
	ADLER Clean-Möbelpflege	96491

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Срок хранения / условия хранения



Не менее 1 года в оригинальной невскрытой упаковке.

Хранить в месте защищённом от влаги, прямых солнечных лучей и высоких температур (выше 30°C).

Технические данные

Вязкость при поставке

G10 - G70 около 40 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)


G5 около 27 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

Вязкость смеси

G10 - G70 около 35 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

G5 около 23 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

Данные по безопасности



Обратитесь, пожалуйста, к соответствующему паспорту безопасности!

Актуальную версию можно найти в Интернете по адресу **www.adler-lacke.com**.

Избегайте вдыхания паров лака при распылении. Используйте защитную маску (комбинированный фильтр A2 / P2 - EN 141 / EN 143).



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com