

ADLER PUR-Antiscratch HQ

2517

Двокомпонентний поліуретановий прозорий лак на основі розчинника для меблів та інтер'єру, для промислового і професійного використання

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

Високоякісний двокомпонентний поліуретановий прозорий лак на базі акрилатів, з високою механічною і хімічною стійкістю. Завдяки новій інноваційній сировині, створює покриття з край високою твердістю поверхні, володіє чудовою стійкістю до подряпин; не містить ароматичних розчинників.

Лак не вигоряє на світлі і містить комбінацію особливих УФ-фільтрів з високим ступенем захисту від впливу сонячного світла, які захищають дерев'яну основу, а також бейці від передчасного пожовтіння і вицвітання.

Особливі властивості, стандарти



- **ÖNORM A 1605-12** (поверхні меблів)
 - Стійкість до хімічних впливів: 1-B1
 - Стійкість до стирання: 2-D (≥ 50 U)
 - Стійкість до подряпин: 4-D (≥1,0N)
 - Стійкість до впливу відкритого вогню 5-B (важкозаймиста поверхня меблів)
- **DIN 68861** (поверхні меблів)
 - Частина 1: Стійкість до хімічних впливів: 1 B
 - Частина 2: Стійкість до стирання: 2 D (від 50 до 150 U)
 - Частина 4: Стійкість до подряпин: 4 D (> 1,0 до ≤ 1,5 N)
- **ÖNORM A 3800-1** (вогнестійкість) в комбінації з важкозаймистою ґрунтовкою:
 - Важкогорючий (раніше B 1 згідно B 3800 -1), Q1, Tr 1
- **DIN 53160/1** і **DIN 53160/2** Стійкість до впливу поту і слини.
- **ÖNORM EN 71** Частина 3 Безпека іграшок; Міграція певних елементів (відсутність важких металів).
- **Французька постанова DEVL1104875A** щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.

02-22 (замінює 07-18) ZKL 2517

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Сфера використання




- Для лакування меблів і інтер'єрів, що піддаються сильному навантаженні, таких як стільниці та полиці на кухнях, в вітальнях, ванних кімнатах, офісах, меблевих фасадах, які постійно перебувають на видноті, поверхні меблів для сидіння, а також поверхні, які не перебувають постійно на видноті. Області застосування від II до IV згідно ÖNORM A 1610-12. Для створення стійких до появи подряпин покриттів при обробці інтер'єрів.
- Для виробництва дуже стійких до подряпин покриттів меблів та інтер'єрів.
- Для важкозаймистих і легкозаймистих конструкцій.
- Підходить для покриття поверхонь, вибілених пероксидом водню.
- Підходить для лакування поверхонь, вибілених пероксидом водню.

- Можна використовувати в якості багат шарового лакового покриття для нанесення "лак по лаку", а також як фінішний лак, наприклад, ADLER Lignopur, Aduro Vento 2660 або ADLER Pigmentur.
- ADLER PUR-Antiscratch HQ не рекомендується для темної або темно пофарбованої деревини або як фінішний лак для ADLER Pigmentur темного кольору.


ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Будь ласка, перемішайте продукт перед застосуванням.
- Будь ласка, дотримуйтесь "**ARL 131 - Інструкції із застосування поліуретанових меблевих лаків**".

Співвідношення компонентів




82019

10 вагових частин ADLER PUR-Antiscratch HQ 26320 ff

1 вагова частина ADLER PUR-Härter 82019

ADLER PUR-Antiscratch HQ 26320 ff можна використовувати виключно з затверджувачем в зазначеному співвідношенні. Відхилення від рекомендованих значень можуть призвести до порушення плівкоутворення і адгезійним дефектам.

Життєздатність суміші



8 годин; змішаний раніше матеріал слід змішати у співвідношенні 1:1 зі свіжою сумішшю, в яку був доданий затверджувач.

Підвищені температури скорочують життєздатність. Подальше продовження життєздатності неможливе.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»


08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Технологія нанесення



5-10%




10-15%

Процес нанесення	Airless	Airless з подачею повітря (Airmix, Aircoat і т.д.)	Пістолет з верхнім бачком
Розпилювальна дюза (Ø мм)	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28	1,8
Тиск розпилення (бар)	100 - 120	100 - 120	2 - 3
Тиск повітря (бар)	-	1 - 2	-
Розчинник	ADLER DD-Verdünnung 80019 або ADLER PUR-Verdünnung 80029		
Дозування розчинника в%	Глянець G10 - G70		
	5 - 10	5 - 10	10 - 15
	Глянець G5		
В'язкість (с) 4 мм сопло, 20°C	Глянець G10 - G70		
	25	25	близько 20
	Глянець G5		
	23	23	близько 19
Витрата на шар (г/м²)	близько 100 – 150		
Загальна кількість	максимум 450		

Форма і властивості основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Шліфування і наступний шар	приблизно через 2 години
Можна пересувати і штабелювати	через 12 годин
Остаточна твердість і стійкість до подряпин	приблизно через 24-48 годин

Для підвищення стійкості наступного шару лакофарбового покриття рекомендується сушка при кімнатній температурі протягом ночі.

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

Очищення робочого інструменту



Очищати розчинником ADLER DD-Verdünnung 80019 або ADLER Waschverdünnung 80077 відразу після використання.

ОСНОВА

Тип основи

Деревина листяних і хвойних порід (цілісна деревина, фанера, (з водовідштовхувальним просоченням) деревно-стружковий і деревноволокнистий матеріал)

Характеристики основи

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Підготовка основи	Деревина листяних порід: шліфування з розміром зерна 150 - 180 Деревина хвойних порід: шліфування з розміром зерна 120-150
--------------------------	---

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Ґрунтування	1 x ADLER PUR-Antiscratch HQ 26320 ff Альтернативно, інший 2K-PUR меблевий лак ADLER, наприклад, ADLER Legnopur 26211 ff або ADLER Ventopur NG 26391 ff може використовуватися в якості ґрунтовки. ADLER Pigmpur 24005 ff (з відповідною системою) тільки для глянцю G10 і вище.
--------------------	---

Проміжне шліфування



Заґрунтовану поверхню шліфувати із зернистістю 240-320.
Уникати прошліфовки!
Видалити деревний пил.
Проміжне шліфування необхідно проводити безпосередньо перед нанесенням лаку для забезпечення гарної міжшарової адгезії.

Фінішне покриття	1 x ADLER PUR-Antiscratch HQ 26320 ff
-------------------------	---------------------------------------

ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Очищення і догляд	Чищення за допомогою очисника для меблів ADLER Clean Möbelreiniger 96490, догляд за поверхнями зі ступенем глянцю G30 і вище (виключення глянсової поверхні) за допомогою засобу догляду за меблями ADLER Clean Möbelpflege Plus 7222. Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.
--------------------------	---

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	4 кг, 20 кг	
Відтінки кольору / ступінь глянцю	G5 Натуральний матовий	26320
	G10 Абсолютно матовий	26321
	G30 Матовий	26323
	G50 Напівматовий	26325
	G70 Шовковисто-матовий	26327
Додаткові продукти	ADLER Legnopur	26211 ff
	Aduro Vento	2660
	ADLER Pigmpur	24005 ff
	ADLER PUR-Härter	82019
	ADLER DD-Verdünnung	80019
	ADLER PUR-Verdünnung	80029
	ADLER Clean Möbelreiniger	96490
	ADLER Clean Möbelpflege Plus	7222

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання	Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці. Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів і високих температур (вище 30°C).
---	--



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Технічні дані

В'язкість при поставці

G10 - G70 близько 40 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

G5 близько 27 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

В'язкість суміші

G10 - G70 близько 35 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

G5 близько 23 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

Дані щодо безпеки

Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.

Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.

Уникайте вдихання парів лаку при розпилюванні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2 / P2).

**ТОВ «Лівінг Вуд Україна»**

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com