

ADLER PUR-Primer					25291			
								
	82019			0 - 5 % 80019	10 - 15 % 80019	80019		

Описание

Быстросохнущий полиуретановый грунтовочный двухкомпонентный лак на основе полиакрилатовой смолы / ацетобутирата целлюлозы. Очень хорошая текстура, хорошая шлифуемость и наполняющая способность. Возможность перелакирования водорастворимыми лаками.

ADLER PUR-Primer придает поверхности древесины меньше шероховатости, чем водорастворимые грунтовочные лаки; таким образом, снижается трудоемкость при промежуточном шлифовании.

Водорастворимые компоненты древесины (напр., древесина, богатая дубильными веществами, такая как дуб или лиственница) при воздействии ADLER PUR-Primer не активируются; также древесина не обесцвечивается.

ADLER PUR-Primer уже содержит оптимальное количество средств светозащиты, таких как защита от пожелтения, поэтому последующее нанесение таких средств не требуется.

Сфера применения

Грунтовка для поверхностей мебели с наполняющей способностью и хорошей структурой для жилых помещений и спален, в случаях, если требуется кроющее лакирование водонепроницаемыми прозрачными лаками. Также возможна перелакировка полиуретановыми двухкомпонентными лаками на основе растворителя.

Применение

Вязкость распыления	ок. 35 с согласно DIN 53211 (чаша 4 мм, 20 °C)
Соотношение компонентов смеси	100 частей веса ADLER PUR-Primer 25291 10 частей веса ADLER PUR-Härter 82019 Перед нанесением ADLER PUR-Härter следует осторожно и постоянно помешивая влить в лаковый компонент.
Вязкость смеси	ок. 32 с согласно DIN 53211 (чаша 4 мм, 20 °C)
Жизнеспособность	1 рабочий день; на следующий день смешанный материал еще можно использовать, но его обязательно нужно смешать в пропорциях 1:1 со свежем разбавленным материалом; последующее продление жизнеспособности невозможно.
Рабочая вязкость	Безвоздушное / комбинированное распыление (сопло 0,23 – 0,28 мм, 100-120 бар / 1-2 бар) ок. 30 с – в неразбавленном виде до ок. 5% ADLER DD-Verdünnung 80019
	Пневматическое распыление (сопло 1,8 мм, 3-4 бар) ок. 20 с – 10-15 % ADLER DD-Verdünnung 80019
Количество наносимого слоя	1-2 нанесения, количество лака ок. 100 – 130 г/м ² .

03-09

см. на обороте

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, 05242/6922-351

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт индивидуально. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

Время высыхания	Перед перелакированием водонепроницаемыми прозрачными лаками необходимо оставить поверхность для промежуточного высыхания на протяжении ок. 3 часов при комнатной температуре.
Промежуточное шлифование	Зернистость 280 – 320; чтобы обеспечить хорошую межслойную адгезию незадолго до нанесения кроющего лака необходимо произвести промежуточное шлифование. Следует избегать шлифовки, так как это может привести к неоднородности структуры, усиленной пожелтением вследствие старения.
Кроющее лакирование	Водонепроницаемые прозрачные лаки, например, ADLER Aquasoft CFB, ADLER Aquarapid CFB и др., Также возможно перелакирование полиуретановыми двухкомпонентными лаками на основе растворителя.

Пожалуйста, соблюдайте данные соответствующего **Паспорта безопасности для лаков, отвердителей и разбавителей**.

Прочие указания

Отвердитель	ADLER PUR-Härter 82019
Разведение	ADLER DD-Verdünnung 80019 или ADLER PUR-Verdünnung 80029. Такое разведение рекомендуется также для очистки орудий труда.
Стойкость (комнатная температура 20 °C)	12 месяцев

Размеры упаковок

4 кг, 20 кг