

ADLER PUR-Strong

26301 ff

Двухкомпонентный полиуретановый прозрачный лак на основе растворителя для мебели и интерьера, для промышленного и профессионального использования

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация


Высококачественный полиуретановый прозрачный лак на базе акрилатной смолы. Очень хорошая механическая и химическая стойкость, специально разработан для интерьеров, подверженных значительным нагрузкам, обладает хорошей заполняющей способностью, отлично подчеркивает текстуру, превосходно противостоит пожелтению.

Особые свойства, стандарты



- **ÖNORM A 1605-12** (поверхности мебели)
Устойчивость к химическим воздействиям: 1-B1
Стойкость к истиранию: 2-C (≥ 150 U)
Стойкость к царапинам: 4-D ($\geq 1,0N$)
Устойчивость к воздействию открытого огня 5-B (трудновоспламеняющаяся поверхность мебели)
- **ÖNORM A 3800-1** (огнестойкость) в комбинации с трудновоспламеняющейся грунтовкой: трудновоспламеняющийся (ранее B1 согласно B 3800 -1), Q1, Tr1
- **Французское постановление DEVL1104875A** по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+.

Сфера применения



- Для лакирования интенсивно используемых поверхностей мебели и дизайне интерьера, для лестниц (в зависимости от правовых норм конкретной страны), для гостиниц и школьных заведений, для кухонной и санитарной мебели: Области применения II - IV согласно ÖNORM A 1610-12.
- Для трудновоспламеняющихся конструкций.
- Подходит для покрытия поверхностей, отбеленных пероксидом водорода.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Указания по применению



- Перед применением продукт перемешать.
- Пожалуйста, соблюдайте **"Рабочие инструкции по применению полиуретановых мебельных лаков"**.
- При лакировании лестничных ступеней рекомендуется наносить три слоя методом распыления. Это позволит обеспечить достаточную толщину слоя.

09-19 (заменяет 02-19) ZKL 2528

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com


Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.


ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

 +380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Соотношение компонентов



20% 82029

10 весовых частей ADLER PUR-Strong 26303 ff

2 весовые части ADLER PUR-Härter 82029


ADLER PUR-Strong 26303 можно использовать исключительно с отвердителем в указанном соотношении. Отклонения от рекомендованных значений могут привести к нарушению пленкообразования и адгезии.

Жизнеспособность смеси




1 рабочий день; Замешанный накануне материал можно использовать на следующий день, однако его следует смешать в соотношении 1:1 со свежей смесью, в которую был добавлен отвердитель. Повышенные температуры сокращают жизнеспособность смеси. Дальнейшее продление жизнеспособности невозможно.

Технология нанесения



10 % 80019



10 % 80029

Процесс нанесения	Airless	Airless с подачей воздуха (Airmix, Aircoat и т.д.)	Пистолет с верхним бачком
Распылительная дюза (Ø мм)	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28	1,8
Угол нанесения (градусы)	-	-	-
Давление распыления (бар)	80 - 120	80 - 120	3 - 4
Давление воздуха (бар)	-	1 - 2	-
Разбавитель	ADLER DD-Verdünnung 80019 или ADLER PUR-Verdünnung 80029		
Дозировка разбавителя в %	5	5	10
Вязкость (с) 4 мм сопло, 20°C	около 24	около 24	около 18
Расход (г/м²)	около 100 - 150 на один слой, общий расход максимум 500		

Время высыхания (при 23°C и относительной влажности 50%)



Шлифование и последующий слой	приблизительно через 4 часа
Можно передвигать и штабелировать	через ночь

Для повышения стойкости последующего слоя лакокрасочного покрытия рекомендуется сушка при комнатной температуре в течение ночи.

Указанные значения являются ориентировочными. Процесс высыхания зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности воздуха.

Очистка рабочего инструмента



ADLER DD-Verdünnung 80019 или
ADLER Waschverdünnung 80077



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ОСНОВАНИЕ


Тип основания Массив, шпон на соответствующей основе
Пожалуйста, соблюдайте **"Рабочие инструкции по применению полиуретановых мебельных лаков"**.

Характеристики основания Основание должно быть сухим, чистым, прочным, не содержать жира, восков и древесной пыли.

Подготовка основания **Древесина лиственных пород:** шлифование с зернистостью 150 - 180
Древесины хвойных пород: шлифование с зернистостью 100-150
Во время шлифовки использовать пылеулавливающий фильтр P3.
Шлифовальную пыль следует тщательно удалить (особенно из пор древесины).

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

Грунтование 1 x ADLER PUR-Strong 26303 ff

Промежуточное шлифование Загрунтованную поверхность шлифовать с зернистостью 240-320. Избегать шлифовки! Удалить древесную пыль.
 Промежуточное шлифование необходимо производить непосредственно перед нанесением лака для обеспечения хорошей межслойной адгезии.
Во время шлифовки использовать пылеулавливающий фильтр P2.

Финишное покрытие 1 - 2 x ADLER PUR-Strong 26301 ff

УХОД

Очистка и уход Чистка при помощи ADLER Clean Möbelreiniger 96490, уход с помощью средства ADLER Clean Möbelpflege Plus 7222000210.
Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Упаковка 4 кг, 20 кг

Оттенки цвета / степень глянца	G10 Абсолютно матовый	26301
	G30 Матовый	26303
	G50 Полуматовый	26305
	G70 Шелковисто-матовый	26307

Дополнительные продукты	ADLER PUR-Härter	82029
	ADLER DD-Verdünnung	80019
	ADLER PUR-Verdünnung	80029
	ADLER Clean Möbelreiniger	96490
	ADLER Clean Möbelpflege Plus	7222000210




ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Срок хранения / условия хранения



Не менее 1 года в оригинальной невскрытой упаковке.


Хранить в месте защищённом от влаги, прямых солнечных лучей, мороза и высоких температур (выше 30°C).

Технические данные

Вязкость при поставке около 30 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

Вязкость смеси около 24 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

Данные по безопасности



Более подробную информацию о безопасности при транспортировке, хранении и применении, а также об утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Текущую версию можно найти по адресу www.adler-lacke.com.

Продукт подходит только для промышленного и коммерческого применения.

Избегайте вдыхания паров лака при распылении. Используйте защитную маску (комбинированный фильтр A2 / P2 - EN 141 / EN 143).



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com