

# Техническое описание

## паркетного полиуретанового лака на водной основе

### Bionic House Parquet varnish Joncryl

**Применяется в качестве защитного покрытия для пола (деревянных и ПВХ-покрытий)**

**Для него характерны:**

- высокая износостойкость (устойчивость к царапинам)
- отличная адгезия к разным подложкам (дерево, металл, пластики, ПВХ-покрытия)
- влагостойкость
- высокая химическая стойкость
- грязеотталкивающие свойства
- устойчивость к миграции пластификаторов
- отсутствие эффекта пожелтения
- удобен в применении (не образует капель и подтеков, наноситься без видимых переходов)
- хорошая прозрачность

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	прозрачный
Степень блеска	матовый, полуматовый, глянцевый
Основа	алифатическая полиуретановая дисперсия
Растворитель	вода
Расход	1 литр на 8-10 м <sup>2</sup> (100-120 г на 1м <sup>2</sup> )
Условия нанесения	Температура минимум + 5°C
Высыхание на "отлип"	4 часа
Производитель	Bionic-House (Украина)

#### ПОДГОТОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Лак наносить на чистую, сухую, обезжиренную поверхность, свободную от предыдущих покрытий.

Влажность древесины не должна превышать у хвойных пород 13-15%, у лиственных 10-12 %.

При хранении продукта возможно расслоение, что не ухудшает его качество.

Перед применением тщательно перемешать в течении 5-10 мин. Наносить кистью для акриловых составов равномерными движениями с втиранием в основание.

При нанесении методом распыления, а также для облегчения нанесения, средство можно разбавить водой, до 5%.

Рабочие инструменты очистить сразу после использования водой с моющим средством.

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая от пыли через 2 часа, сухая на "отлип" – через 4 часа, нанесение второго слоя через 6-8 часов.

При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания продлевается.