

HOLZNER
Затвердлювач
основних
хімічних
складових
Змішування
до 5 л
не можна
використовувати
залишки
затвердлювача
Не вдихати
потери
йому і
положити
виклики
дихальних
продуктів
потрапляння
терміч
медич
Використовувати
протирати
недостатньо
контрастні
станції
ВИКЛЮЧНО
ВИКОРИСТОВУВАТИ
Виробник
вул. Ч.
Тел.: +38
Країна
Україна



Маса нетто:
0,540
Об'єм:

Опис продукту. «HOLZNER Parquet PRO 2K» Semi-Matt – високоміцний двокомпонентний лак на поліуретановій основі для професійного застосування. Розроблений з використанням новітньої технології підсилення частинками мікровоску. Прискорений набір міцності дозволяє раніше вводити покриття в повну експлуатацію. Найвища зносостійкість та стійкість до дії хімікатів дозволяють застосовувати лак в приміщеннях з максимальними вимогами до покриття та дуже високим рівнем навантаження.

Можна використовувати у поєднанні з ґрунтом або наносити безпосередньо на дерево.
Склад: акрилові та поліуретанові дисперсії на водній основі, віск, функціональні добавки.

Витрата: 8-12 м²/л

Інструменти для нанесення: валик, щітка, аплікатор, фарбопульт.

Важливо! Перед нанесенням ємність з лаком необхідно добре збовтати. Під час нанесення температура лаку має становити 20-25°C, температура підлоги має бути 15-25°C. Після покриття паркету лаком на водній основі не можна наносити лакове покриття на основі розчинника. Рекомендується перевірити відповідність продукту до ваших вимог на невеликій ділянці підлоги.

Змішування: Перед використанням лак HOLZNER Parquet PRO 2K необхідно змішати з затверджувачем HOLZNER Hardener PRO. До лаку (5 л) додайте затверджувач (0,5 л), добре перемішайте суміш впродовж не менше 30 секунд, залиште на 5 хвилин. Контейнер має бути відкритий після того, як в нього додано затверджувач. Суміш має бути використана впродовж 4-х годин.

Час висихання: Наносити наступний шар лаку через 4-6 годин (t 20°C, 65% вологість). Проміжне шліфування мінімум через 8-12 годин. Легке навантаження через 24 години (ставити на поверхню меблі). Повне навантаження через 5 днів (стелити килими або інші покриття).

Інструкція з використання: Для нових, частково покритих або зношених поверхонь: поверхню необхідно очистити від бруду та відшліфувати. Очистити поверхню від пилу і протерти вологою тканиною. При необхідності нанесіть на підготовлену поверхню ґрунт HOLZNER Parquet Primer. Після висихання першого шару, необхідно злегка відшліфувати покриття кругом/папером із зерном 120-150. На очищену поверхню нанесіть HOLZNER Parquet PRO 2K за допомогою валика. Не слід наносити більш ніж 2 шари в день (1 шар ґрунту і 1 шар лаку або 2 шари лаку).

Очистка інструментів: водою, відразу після закінчення робіт.

Умови зберігання: 12 місяців з дати виробництва в закритій тарі при температурі від +5°C до +30°C. Не допускати замерзання продукту.

Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати потрапляння в очі, на шкіру чи одяг. Звернутися до лікаря у випадку поганого самопочуття.

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ!

Виробник: ТОВ «Компанія СОФІ», вул. Червоноткацька, 44, м. Київ, 02094. Тел.: +38 (044) 573-22-14

Країна виробництва: Україна

Країна походження сировини: Німеччина

ТУ У 20.3-36346548-004:2019

Дата
виготовлення:

Маса нетто:

5.080 kg (кг) ±1%

Об'єм: 5 L (л)



4 820239 710121



holzner.com.ua