

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВНУТРЕННЕЙ ОКРАСКИ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

Сфера применения: стены и перекрытия из древесины, деревянные конструктивные элементы, используемые в интерьерах

Основа: водорастворимая

Система: металлизированных оттенков с эффектом мерцания

Подготовка основания: шлифованная или струганная древесина

Влажность древесины 12-15%

Температура воздуха и основания не ниже +10°C

Поверхность должна быть чистой и сухой

№	Процесс	Метод нанесения	Материал	Функция	Расход, мл/м ²
1.	Первый слой	Кисть	Lignovit Platin (53293)	Декоративная лазурь металлизированных оттенков. Паропроницаемое покрытие, создающее эффект мерцания	60
Сушка 3-4 часа					
Для достижения особенно высококачественной отделки рекомендуется провести легкое промежуточное матирование шлифовальной бумагой с зернистостью 280					
2.	Финишное покрытие	Кисть	Lignovit Platin (53293)	Декоративная лазурь металлизированных оттенков. Паропроницаемое покрытие, создающее эффект мерцания	60
Полное высыхание 12 часов					

Перед работой ознакомьтесь с соответствующими Техническими описаниями!

Конечный оттенок цвета зависит от тона лазури, количества наносимого материала и собственного цвета основания древесины. Мы рекомендуем изготовить пробное покрытие на оригинальной древесине.



Технологическая карта является стандартной, составленная на основе современных данных Производителя - фирмы ADLER и опыта применения. Она корректируется при уточнении особенностей условий объекта, оборудования и требований Заказчика. Дополнительные сведения Вы можете получить у технических специалистов компании «Ливинг Вуд Украина».

Наши контакты

Тел.: (044) 499-87-75

Факс: (044) 499-87-76

ул.Ленина, 68

пгт. Гостомель, Киевская обл

E-mail: office@adler-ukraine.com

Web: www.adler-lacke.com.ua