



## Масло паркетне Hard Wax Parquet Oil 1030

### Фізико-хімічні властивості:

Група застосування: внутрішня

Зовнішній вигляд: рідина

Колір: мутновато-бежева рідина

Запах: характерний

Розчинник: лінійка Borma Solvoil

Густота: 830

В'язкість: немає даних

Сухий залишок: 45%

Твердість: немає даних

Вміст ЛОС: 499

Можливість колорування: так

### Особливості:

Самогрунтуючий.

Короткий робочий час та швидке висихання.

Потрібно враховувати, що суттєво змінює білі відтінки.

Погрунтовану поверхню можна покривати практично будь-яким ЛФМ.

Декоративний восковий ефект.

Прекрасно підходить для нанесення валиком на великих площах.

### Підготовка:

Для надійного проникнення в деревину, фінішне зерно шліфовки повинно становити Р100-120. Також враховувати, що для тонування не рекомендується застосовувати орбітальні шліфувальні машини і порушувати рекомендованій крок зерна. Тріщини, сучки та пошкодження на поверхнях підлог рекомендуємо зашпаклювати за допомогою шпаклівки HOLZMASSE Basse та HOLZMASSE Naturaqua змішаної з пилом від шліфування.

Рекомендується наносити на очищенну від пилу поверхню.

Ідеальні умови - температура від 16 °C до 25 °C, відносна вологість повітря - від 45 до 65%, вологість деревини 9-12 %.

### Використання:

Перед використанням перемішайте вміст банки (воскова добавка знаходиться на дні тари).

Перший шар:

• Для грунтування - масло рівномірно розподіліть за допомогою щітки або валика по поверхні, попередньо очищеної від пилу і жиру. Залишки витирати не обов'язково, тонкий шар масла просочиться в деревину рівномірно. При роботі з дрібнопористою деревиною, перший шар можна розбавити Solvoil Plus або 04. Зачекайте 7-9 годин, поки поверхня висохне (в залежності від товщини шару і температури), проміжне шліфування поверхні зерном 220/240. Шліфування проводимо за структурою деревини легко і рівномірно.

• Для тонування: ретельно перемішайте суміш перед нанесенням (пігменти зазвичай осідають на дні банки). Щіткою або ганчіркою нанесіть матеріал на поверхню, дайте матеріалу просочитись в поверхню 5-7 хв (якщо площа виробу більша - рекомендуємо додати 10-20% уповільнюючого розчинника Solvoil 6). Сухою ганчіркою або паперовим рушником видаліть залишки з поверхні. Сушка 5-7 годин. Проміжне шліфування перед наступним шаром непотрібне.

HARDWAX PARQUET OIL 1030 продукт з короткою відкритою витримкою та швидким висиханням, тому не рекомендуємо використовувати як основу для тонування на великих площах, а також для нанесення падом.

Другий шар (фінішний):

Видаліть ганчіркою пил з поверхні. Найкраще наносити матеріал з допомогою щітки або валиком. Рекомендуємо спочатку наносити матеріал впоперек волокон і відразу вздовж для рівномірного покриття пори. Валик з товщиною ворси 7-9 мм велор або мохра. Забезпечте правильну сушку, подбайте про те, щоб шар не був надто товстим (правильне дозування важливе для рівномірного вигляду поверхні). Важливо: для рівномірного нанесення та розтікання матеріалу потрібно забезпечити сталі умови та попередити протяг, який може викликати дефекти на поверхні. Повна сушка займає 12-24 годин, максимальна твердість покриття через 48-72 годин. При потребі, обробку можна повторити – в результаті ми отримаємо більш стійку поверхню. Все використовуване обладнання легко промивається універсальним очисником «Clean».

Допускається класичне нанесення втиранням, але слід враховувати, що для надійної поверхні матеріалу потрібно нанести значно більше. Для декоративних елементів, які неочікують значного навантаження, наносьте 2-3 таких шари.

**Час висихання:**

Відкритий час: 5-7 хв.

Час між шарами: 5-9 (залежить від товщини шару, температури та вологості).

Повна полімеризація: 30-45 діб.

**Витрата:**

Як основа для ґрунтування-тонування 13-18 м<sup>2</sup>/л.

Як фініш на один шар 10-12 м<sup>2</sup>/ л.

Буде залежати від підготовки деревини, її породи та способу нанесення, і може коливатись +/- 30%.

**Догляд:**

Щотижневе прибирання за допомогою пилососа або миючого засобу «Furniture Detergent», «Parquet Cleaner». Для відновлення поверхні використовуйте вододисперсійний поліроль з вмістом воску «Parquet wax» або реставраційне масло «Parquet Beeswax» кожні 2 - 5 років, залежно від навантаження. Врахуйте, що тонований HARDWAX PARQUET OIL 1030 не являється самостійним продуктом та потребує фінішного оздоблення.

**Зберігання:**

Зберігати продукт необхідно в спеціальних приміщеннях при температурі від 5 ° С до 35 ° С. Після використання контейнер необхідно щільно закрити, не допускайте висихання продукту.

**Важливо:**

**Рекомендуємо, завжди спочатку створюйте тестову зону, щоб запобігти небажаному результату.**

**Ці дані є керівництвом, а не гарантією. Інформація надається в результаті багаторічного досвіду. Ми гарантуємо достовірність фізичних і хімічних властивостей. На кінцевий результат впливають умови нанесення, розчинник, обладнання, і т.д.**

**EN-71-III\*1 – це сертифікат відповідності EN 71-3. Безпека іграшок - Частина 3.**

Датська лабораторія Eurofins підтвердила що масла Borma Wachs відповідають вимогам стандарту EN 71-III (відсутність тяжких металів) – що робить їх безпечними для здоров'я людини та придатним для покриття на дитячих іграшках та меблях.

**IBR\*2 - продукція Borma Wachs перевірена та схвалена Інститутом зеленого будівництва Розенхайма.**

Проведені аналізи засвідчують нашу продукцію щодо вмісту ЛОС, біоцидів, важких металів та радіоактивних матеріалів, гарантуючи їх екологічну сумісність із принципами екологічного будівництва.