

TEAK OIL**Teakový olej****0360, 0361, 0362, 0364, 0365**

Popis Borma Teak oil je speciální směs olejů k okamžitému použití, téměř bez zápachu, ideální pro ochranu jakéhokoliv typu surového dřeva. Ošetřenému povrchu dodává ochrannou hydrorepeletní vrstvu příjemného přírodního vzhledu, bez mastnoty, s dobrou účinností v exteriéru i interiéru. Jeho složení je obohaceno o UV filtry, penetruje do hloubky, zvýrazňuje odstín dřeva a přirozenou krásu ošetřených povrchů a chrání je před škodlivými atmosférickými vlivy.

Stejně jako ostatní oleje se opotřebovává, a je třeba pravidelně povrch udržovat jednoduchým přetřením. Pokud by byl povrch, který se má udržovat příliš opotřebovaný, je třeba prověřit, zda pro lepší sjednocení není třeba povrch přebrousit.

Upozornění: U exotických nebo velmi zbarvených dřev je možné zpomalení nebo zabránění sušení. Proto se doporučuje vyzkoušet na malém kousku tohoto dřeva funkčnost produktu!

Způsob použití Na podklad, který je předem přebroušený, vytmelený, očištěný a odmaštěný se aplikuje výrobek rovnoměrně nástřikem, štětcem nebo válečkem. Aplikovat v alespoň 2 vrstvách s technologickou přestávkou 4-6 hodin. Celkové zaschnutí po 24 hodinách. Týkový olej lze ředit (ředidlo SOLVOIL 04). Po celkovém zaschnutí je možné provést eventuální konečnou povrchovou úpravu, v interiéru např. přírodní včelí vosk Holzschwachs.

Podklad Dřevo.

Technické parametry

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| - Vzhled | tekutý |
| - Zápach | bez zápachu |
| - Rozpustnost ve vodě | nerozpustný |
| - Teplota varu | > 40 °C |
| - Bod vzplanutí | > 21 °C |
| - Teplota vznícení | > 340 °C |
| - Destilační interval | 155-185 °C |
| - Měrná hmotnost | 0,86 kg/l |
| - Ředění | Solvoil 04, |
| - Klasifikace podle 2004/42/EU | hodnota VOC (2010): = 576.2 g/litr |

Aplikace Nástřík, štětec, váleček

Teplota při aplik. +5 °C až + 35 °C

Vydatnost 8 - 12 m²/l – vydatnost je různá podle typu ošetřovaného dřeva.

Rel. vlhkost max. 80%

Způsob dodávky Plechovky 500ml, 1Lt, 5Lt, 10Lt, 15Lt

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném obalu. Spotřebovat do 12 měsíců od data balení. **CHRÁNIT PŘED MRAZEM.** Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům, chránit před otevřeným ohněm a sálavým teplem. Skladovat mimo dosah zdrojů tepla, plamenů a jisker.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

R10 Hořlavý; S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S43 V případě požáru použijte CO₂, pěna nebo chemický prášek. Nikdy nepoužívat vodu; S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Likvidace obalů

Pevný odpad může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i prázdných obalů po jejich vhodném vyčištění. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod.

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

kód odpadu 08 01 12

Kovové obaly

kód odpadu 15 01 04

rev.listopad 2011