

HEMEL® Deck Oil

Опис: Пігментоване масло розроблено для фарбування терас

Колір: Антична сосна, Світлий, Таналіт Грін, Танатоне Браун, Тік, Волоський горіх.

Блиск: Залишає натуральний зовнішній вигляд дерева

Тип: Масло на основі натуральних компонентів

Основні характеристики:

- Не створює плівкове покриття
- Не змінює структуру дерева та має чудовий зовнішній вигляд
- Не створює плівкове покриття
- Підвищений захист від УФ променів
- Має водо відштовхуючі властивості
- Одношарове покриття
- Не містить свинець
- Готове до використання

Види пакування: 2,5 Л., 15 Л.

Сфера використання:

- Тераса

Технічні характеристики:

Сухий залишок (% ваги):	90,8 ± 1
В'язкість (DIN4, 20°C):	30" ± 2
Щільність (г/см³):	0,95 ± 0,05
ЛОС (g/L):	108
Метод нанесення::	Пензель або валик
Життєдіяльність (5-35°C):	2 роки в нерозпакованій тарі
Кількість шарів	1 шар
Витрата (м²/л):	15-18 м² в залежності від типу деревини
Час висихання (при 20°C та 40-65% відносної вологості)	Сухий на дотик: 6 годин Повне висихання: 24 години
Розчинник: :	Продукт готовий до використання і не потребує додавання розчинників

Підготовки поверхні:

- Видалити будь який бруд, жири і пил з поверхні

Нова дерев'яна поверхня:

Провести шліфування абразивним папером #80/120.

Ретельно очистити від утвореного пилу .

Старе дерев'яна поверхня без покриття:

Провести шліфування витриманої деревини абразивним папером 80/120.

Ретельно очистити від утвореного пилу .

Дерев'яна поверхня з покриттям:

Не наносити на виріб з попереднім покриттям

Видалити стару фарбу/лак з поверхні за допомогою абразивного паперу

Ретельно очистити від утвореного пилу

Нанесення:

- Цей продукт готовий до використання і не потребує додавання розчинника.
- Перед нанесенням ретельно вимішайте продукт для отримання гомогенної маси, повторюйте цей процес протягом нанесення.
- Нанесіть цей продукт в 1 шар пензлем або валиком та витріть залишки масла щіткою для кращого результату.
- Для збереження натурального зовнішнього вигляду продукт наноситься вздовж волокон деревини
- По обробленій поверхні можливо ходити вже через 24 години після нанесення

Технічні рекомендації (коли продукт раніше вже використовувався)

- Не наносити продукт на вироби які були попередньо пофарбовані
- Очистити повністю дерев'яну поверхню від пилу, жирів і виконати шліфування абразивним папером
- Очистити поверхню від утвореного пилу
- Повторіть деякі дії із розділу «Нанесення»
- Щорічно перевіряйте цілісність поверхні

Інструкція:

- **ВИКЛЮЧНО ДЛЯ НАРУЖНИХ РОБІТ**
- При не використанні продукту тримати його в закритій тарі
- Рекомендована температура для нанесення 15°C до 25°C при відносній вологості 45-65%.
- Максимальна вологість деревини 20%.
- Не наносити продукт під дощем та попаданням прямих сонячних променів
- Для забезпечення довготривалого захисту поверхні, нанесіть HEMEL Timbercare Aqua на необроблене хвойне деревину і зачекайте 24 години перед нанесенням HEMEL Deck Oil.
- Продукт має зберігатися при температурі від 5°C до 35°C.
- Інструменти після нанесення очистити мінеральними спиртами

Заходи безпеки:

- **ТКАНИНА ЯКА БУЛА ПРОПИТАНА МАСЛОМ МОЖЕ САМОЗАЙМАТЬСЯ, ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ТКАНИНИ ПОВНІСТЮ ЗАНУРТИ ЇЇ ПІД ВОДУ І УТИЛІЗУЙТЕ.**
- **НАНОСИТИ ПРИ ХОРОШІЙ ВЕНТИЛЯЦІЇ СВІЖОГО ПОВІТРЯ**
- **ТРИМАТИ ПОДАЛІ ВІД ДІТЕЙ**
- Не переміщувати вміст в сторонні контейнери для зберігання
- Не використовуйте порожні банки з під продукту для інших цілей
- При нанесенні та сушінні рекомендується створити максимальне забезпечення подачі свіжого повітря
- Уникати потрапляння матеріалу в очі та на шкіру
- Вимити руки після використання
- **ПЕРША ДОПОМОГА:** У разі контакту з очима ретельно промийте великою кількістю води. Якщо подразнення не зникне, зверніться до лікаря.
- Утилізація вмісту тари та самої тари відповідно до національних стандартів
- Звертайтеся до інформаційного листа з техніки безпеки (SDS) продукту, що стосується техніки безпеки та здоров'я

Сертифікати:

- EN71-3 Сертифікат безпеки іграшок