



LINELLAS BEICE - Морилка на основі лляної олії

Натуральна кольорова морилка на основі лляної олії, яка не містить розчинників, синтетичних компонентів, призначена для внутрішньої і зовнішньої обробки деревини.

Може використовуватись як самостійний матеріал для фінішного оздоблення деревини. Особливо підходить для обробки зрубів, дерев'яних фасадів, садових меблів і підлог, дитячих іграшок, декоративних елементів всередині будівлі. Глибоко проникає в деревину і підкреслює її структуру. Надає обробленій деревині високої зносостійкості та довговічності завдяки

мінеральним пігментам. Захищає деревину від УФ-випромінювання, вологи і шкідників. Зберігає природну фактуру деревини і дозволяє їй дихати. Всі компоненти натуральні, безпечні для довкілля, людей та тварин.

1Л | 3Л | 10Л



Склад:

Основа – лляна олія (підготовлена за спеціальною технологією).

Колорантом служать натуральні мінеральні пігменти.

Додатковий складник – затвердник стеарат кобальту - прискорює сушку (додається за бажанням клієнта).



Фізико – хімічні властивості:

Зовнішній вигляд: масляниста густа рідина

Колір: в асортименті

Запах: натуральний (лляна олія)

Розчинник: відсутній

Густина: коливається від тону в межах 950 – 1250г/л



Особливості:

100% сухого залишку

Нульовий вміст VOC
Дуже економна витрата
Виключно безплівковий матеріал



Підготовка та покриття:

Рекомендується наносити на очищену від пилу поверхню. Перед використанням добре перемішати, використовуючи спеціальну паличку.

Температура повітря має становити від +10 °С, до +30 °С, а відносна вологість - від 45 до 80%.
Ідеальні умови - температура від 18 °С до 25 °С, відносна вологість повітря - від 45 до 65%.

Не рекомендується наносити в жарку пору, коли поверхня схильна до інтенсивного сонячного впливу. Рівень вологості поверхні має не перевищувати 18%.

Морилку наносити товстим шаром на поверхню. Якщо морилка починає тверднути, її потрібно видалити з поверхні. Зайве масло, яке вже не проникає в деревину, видалити за допомогою поглинаючої бавовняної тканини або щітки, щоб поверхня набула легкого шовковистого блиску.

Наступний шар наноситься через 24 години (залежить від температури повітря і вологості). Для максимально надійного результату рекомендується наносити 3 шари морилки. Допускається нанесення третього шару через 48 годин.

Примітка: при рівномірному нанесенні з допомогою велюрового валика чи кисті на поверхні пиляної сосни чи ялини після нанесення першого шару необхідно проводити проміжне шліфування. При нанесенні втиранням проміжна шліфовка не потрібна. У нешліфованих поверхнях буде більш виразний тон з матовим ефектом, який зберігає природну фактуру поверхні.

Примітка2: поверхню тоновану/грунтовану Line||as beice можна фінішувати тунговим маслом Nevada, California, Датським маслом, Topgel (торгових марок «American wood oil» та «Vorma Wachs»).



Використання:

Призначена для внутрішньої і зовнішньої обробки зрубів, дерев'яних фасадів, садових меблів, підлог, терас, дитячих іграшок, декоративних елементів всередині будівлі тощо. Придатна для термомодифікованої деревини, пігменти які входять до складу мають високу світлостійкість.



Час висихання:

Час вільний від пилу – 6 – 8 год.

Час висихання до нанесення повторного шару - 24 години.

Час висихання до нанесення третього шару - 48 годин.

(залежить від °С вологості і належної аерації (повітрообміну)).

Повне висихання продукту – 30 - 45 діб . (залежить від °С вологості і належної аерації (повітрообміну)).



Витрата:

На хвойних (м'яких) породах з фінішним шліфуванням деревини P100.

Перший шар - 1л/15 – 20 м² (в залежності від поглинаючої здатності деревини)

Другий шар – 1л/20 – 25 м² (в залежності від поглинаючої здатності деревини)

Третій шар – 1л/25 – 30 м² (в залежності від поглинаючої здатності деревини)

На твердих породах з фінішним шліфуванням деревини Р100.

Перший шар - 1л/25 – 30 м² (в залежності від поглинаючої здатності деревини)

Другий шар – 1л/30 – 40 м² (в залежності від поглинаючої здатності деревини)

Третій шар не рекомендується наносити.



Зберігання:

Термін придатності 3 роки з дати виготовлення. Дату виготовлення дивитися на упаковці.



Догляд та експлуатація:

Детальну інформацію див. в експлуатаційному листі.

Також див. гарантійний лист.



Важливо:

Рекомендуємо: завжди спочатку створюйте тестову зону, щоб запобігти небажаному результату.

Мінімальна температура нанесення: 10 °С. Добре перемішайте продукт до і під час використання.

Поверхня повинна бути сухою, без пилу і жиру. Ці дані є керівництвом, а не гарантією. Інформація

надається в результаті багаторічного досвіду.

Матеріали, які були використані для стирання фарби, слід спалити або замочити у воді, оскільки лляне масло при окисленні на відкритому повітрі може спалахнути.