

Pullex 3in1-Lasur**4435****Матова лазур-просочення для захисту деревини для приватного та комерційного застосування****ОПИС ПРОДУКТУ****Загальна інформація**

Універсальна лазур для захисту деревини зовні на базі розчинника, без ароматичних сполук і кобальту, містить біоцидні активні речовини. Просочення, ґрунтовка і фінішне покриття в одному продукті. Лазур надає поверхням натуральний матовий ефект з рівномірним відтінком. Лазур зберігає пору відкритою і добре захищає від води, робить конструкції більш довговічними і перешкоджає ерозії покриттів.

Особливі властивості, стандарти

- Допуск як консервант для деревини відповідно до Постанови про біоцидні продукти ЄС.
- У відповідності зі стандартами ÖNORM B 3802-2 і DIN 68800-3, активні компоненти, що використовуються, забезпечують захист від синяви (випробування по EN 152-1), дереворуйнуючого грибка (випробування по EN 113) і ураження комахами (випробування по EN 46). Витрата для стандартного тесту близько 140 - 155 г/м².


Активні речовини: B, P, Iv, W

7,0 г / кг (0,70%) IPBC (йодопропінілбутилкарбамат)

3,0 г / кг (0,30%) тебуконазол

0,6 г / кг (0,06%) перметрин

- Свідоцтво (04/15) ARGE консерванти деревини, Асоціації хімічної промисловості Австрії.

Сфера використання

- Дерев'яні зовнішні конструкції, із змінними і обмежено змінними розмірами, наприклад, дерев'яні будинки, дерев'яна обшивка, навіси, профільовані дошки, віконні віконниці, балкони, ворота і т.д., відповідні 2 і 3 класам застосування без контакту з землею.

11-21 (замінює 09-21) ZKL 4435

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz**Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com**

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.


**ТОВ «Лівінг Вуд Україна»**

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Будь ласка, перемішайте продукт перед застосуванням.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 5°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Не проводити фарбування при сильному сонячному випромінюванні, дощі, екстремально високої вологості, сильному вітрі або морозі.
- Для нових дерев'яних конструкцій ми рекомендуємо нанести покриття з усіх боків.
- Лесуючі (напівпрозорі) продукти мають обмежену зносостійкість і тому вимагають більш частого догляду.
- Патьоків смоли неможливо уникнути незалежно від методу нанесення продукту.
- Вимивання водорозчинних компонентів деревини, особливо під час зливи може бути мінімізовано, якщо наносити покриття рівномірно з усіх боків, і додатковий шар на торцевих зрізах дерев'яних елементів.
- На листяних породах і деревині багатій на компоненти, залишки штукатурки (підвищення лужності) або металевий пил (утворення іржі) можуть привести до почорніння поверхні.
- Будь ласка, дотримуйтесь **ARL 500 - Робочі інструкції по нанесенню покриттів на дерев'яні конструктивні елементи із змінними і обмежено змінними розмірами - Загальний розділ.**
- Дотримуйтесь **ARL 056 - Робочу інструкцію з нанесення засобів для захисту деревини.**
- Будь ласка, дотримуйтесь **"ARL 505 - Робочі інструкції по лакам / Лазур і мастил на основі алкідних смол".**

Технологія нанесення




Процес нанесення	Пензлик
Покривність на шар (м²/л), стругана / шліфувана поверхня	близько 12
Покривність на шар (м²/л), нестругана поверхня	близько 8

Продукт готовий до застосування.

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Наступний шар	приблизно через 12 годин
---------------	--------------------------

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

На деревині багатій на компоненти (наприклад, дуб, іроко) висихання може сповільнюватися.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Очищення робочого інструменту

Відразу після використання очистити ADLER Adlerol-Terpentinölersatz 80301.


ОСНОВА

Тип основи	Деревина хвойних і листяних порід
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття. Необхідною умовою довговічності покриття є наявність конструктивної захисту деревини. Будь ласка, дотримуйтесь ÖNORM B 2230 частина 1. Дивіться також VOB, частина C, DIN 18363, пункт 3; Малярські та лакофарбові роботи. Будь ласка, дотримуйтесь інструкції BFS-Merkblatt №18.
Вологість деревини	Листяні породи: 12% +/- 2% Хвойні породи: 15% +/- 2%
Підготовка основи	Для оптимальної довговічності покриття, ми рекомендуємо шліфувати поверхню з розміром зерна 80, в напрямку волокон, ретельно видалити пил, смоли і смоляні кишени. Гострі кромки повинні бути закруглені. Високосмолисті і екзотичні породи деревини, які містять компоненти, що уповільнюють висихання, попередньо обробити розчинником ADLER Nitro-Verdünnung 80001. Водорості, зелений наліт і цвіль зовні видалити засобом Aviva Fungisan 8308. Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Просочення	1x Pullex 3in1-Lasur 4435 Проміжна сушка: близько 12 години
Основний шар	1x Pullex 3in1-Lasur 4435 (Потрібно тільки при прямих атмосферних впливах і світлих тонах) Проміжна сушка: близько 12 години
Фінішне покриття	1x Pullex 3in1-Lasur 4435



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ДОГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ

Догляд та оновлення покриття

Довговічність покриття залежить від багатьох факторів, в особливості, сорт дерева, погодні умови, конструктивний захист, механічні навантаження і вибір колірного тону. Для продовження терміну служби покриття необхідно своєчасно проводити роботи по догляду за обробленою поверхнею. Для цього рекомендується щорічно проводити технічний огляд / обслуговування об'єкта.

При необхідності очистити неушкоджену поверхню від пилу і забруднень і нанести 1-2 шари Pullex 3in1-Lasur 4435 ff свіжого відтінку.

При використанні деревини листяних порід з глибокими порами, таких як дуб, іроко, потрібно враховувати необхідність більш частих робіт з обслуговування.


Будь ласка, дотримуйтесь **ARL 504 - Робочі інструкції по нанесенню покриттів на дерев'яні конструктивні елементи із змінними і обмежено змінними розмірами - Установка і оновлення.**

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка

Стандартні кольори: 0,75 л; 5 л; 20 л
W30 4435000030: 0,75 л; 4,5 л; 10 л

Відтінки кольору / ступінь глянце



Дуб	4435050044
Модрина	4435050045
Сосна	4435050046
Горіх	4435050049
Палісандр	4435050050

Інші кольори можна отримати в колорувальній системі **ADLER Color4you**.

База W30 4435000030

- Кінцевий відтінок залежить від кольору деревини, кількості нанесеного матеріалу, кольору просочення і фінішного покриття.
- Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні.
- Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії.
- Для гарної стійкості покриття до атмосферних впливів застосовуються тільки кольорові матеріали.
- Кращу стійкість до атмосферних впливів мають середні тони; занадто світлі або занадто темні тони слід уникати в екстремальних погодних умовах.
- Застосовуючи світлі відтінки продукту 3in1-Lasur W30 4435000030 для нового покриття, необхідно враховувати більш короткі інтервали оновлення (нижчий УФ-захист).
- Тоновані продукти слід використовувати протягом 3 місяців.

Додаткові продукти

ADLER Adlerol-Terpentinölersatz	80301
Aviva Fungisan	8308
ADLER Nitro-Verdünnung	80001




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання



Не менш 2 років в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Рекомендуємо перелити вміст розкритої упаковки в більш дрібну тару для запобігання загустінню / утворення плівки.

Технічні дані

Вміст ЛОС

Граничне значення за нормами ЄС для Pullex 3in1-Lasur (Кат. A/f): 700 г/л (2010). Pullex 3in1-Lasur містить максимум 700 г/л ЛОС.

GISCODE

HSL10

Дані щодо безпеки



Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.

Використовуйте антисептик для деревини обережно. Слідкуйте за вказівками на етикетці і в технічному описі продукту.

Для тканини (ганчір'я), просоченої продуктами окисативного висихання існує небезпека самозаймання! Тканину (ганчір'я), просочену продуктом сушити в розправленому вигляді. Зберігати в закритих металевих контейнерах або під шаром води.

Виріб з деревини, оброблений Pullex 3in1-Lasur, слід відразу ж після обробки помістити на водонепроникну, тверду поверхню, щоб уникнути попадання залишків продукту в ґрунт або водойми. Залишки продукту повинні бути зібрані для повторного використання або утилізації.

Pullex 3in1-Lasur містить біоцидні активні інгредієнти для захисту від синяви, дереворуйнівних грибків та надає профілактичну дію проти зараження комахами. Тому продукт повинен використовуватися тільки в тому випадку, коли такий захист обов'язковий або необхідний. Не використовуйте в приміщенні. Не застосовувати в приміщеннях, де виробляються, зберігаються або продаються продукти харчування або корми. Не використовувати для обробки вуликів, саун, а також для обробки деревини, що має тривалий контакт з ґрунтом і / або з водою. Небезпечно для кажанів. Оброблена деревина не повинна використовуватися в безпосередній близькості від водойм.

Не для деревини, яка може безпосередньо контактувати з худобою (наприклад, у стайнях або парканах пасовищ).



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com