


ADLER Floor-Fill		42109
      		
Описание продукта	Водонепроницаемый шпаклевочный гель для нанесения древесной замазки путем растирания вместе с абразивной пылью. Отличное нанесение, быстрое высыхивание и очень хорошая шлифуемость. Хорошее выравнивание цвета.	
Сфера применения	Шпатлевание маленьких трещин и швов полированных паркетных полов.	
Способ нанесения	Шпатлевание (пластиковым или нержавеющей металлическим шпателем)	
Подготовка поверхности	Грунтовочное покрытие должно быть сухим и не содержать примесей (напр., масло, жир, воск).	
Нанесение	Чистую абразивную пыль из древесной массы зернистостью 120 растереть с ADLER Floor-Fill 42109 до пастообразного состояния, пока не образуется масса, имеющая консистенцию шпатлёвки. Таким образом, плотно заполняются все трещины и швы. Для эффективного шлифования необходимо оставить небольшую часть поверхности необработанной. Длительность высыхания напрямую зависит от ширины швов и условий высыхания. В местах очень глубоких трещин может потребоваться повторное шпатлевание. Шлифовка зернистостью 120.	
Грунтовочное покрытие	1 слой ADLER Floor-Start 42110 (ср. инструкцию)	
Кроющее лакирование	2 слоя ADLER Floor-Classic 42120 (ср. инструкцию) или 2 слоя ADLER Floor-Finish 42140 (ср. инструкцию)	
Разведение	Продукт готов к использованию.	
Рабочая температура и температура объекта	Минимум + 10 °C	
Время высыхания	В зависимости от нанесенного количества от 30 до 90 минут	
Очистка рабочего инструмента	Сразу после использования промыть водой.	
Расход (за одно нанесение)	Ок. 25 м ² /л на каждое грунтовочное покрытие	
Размеры упаковок	1 л	
Хранение	3 года в оригинальной закрытой упаковке	
Указания по безопасности	Пожалуйста, соблюдайте данные Паспорта безопасности!	

01-10 (заменяет 07-09)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац,
Тел.: 0043/5242/6922-450, факс: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт индивидуально. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.