



**Типичные свойства эпоксидной смолы
Эпоксидная смола CHS-EPOXY 517**

Эпоксидный весовой эквивалент, g/mol, EN ISO 3001	213-233
Содержание эпоксидных групп, mol/kg, EN ISO 3001	4,3-4,7
Вязкость расплава при 25°C, mPa.s, EN ISO 12058-1	550-950
Цвет, Hazen, EN ISO 6271-2	Max.100
Содержание гидролизного хлора, в %, ASTM D 1726	Max.0,1
Точка вспышки, °C	240
Срок хранения, мес. с момента производства	12